

## セーフティーワルツ エレガントカラー #2000

環境対応型（トルエン・キシレンフリー）内装用 2液ウレタン塗料 エナメル（ウレタンエナメル）

艶消設定：艶有、30%消、50%消、70%消、100%消

肉持ち、レベリングに優れたエナメル塗料です。

### 1. 特 長

- ① 厚生労働省が室内指針値を規定している13物質と鉛は配合していません。
- ② PRTR 化学物質排出把握管理促進法の規制対象となりません。
- ③ 肉持ち、レベリングに優れています。また、調色対応が可能です。

### 2. 性 状

項 目	性 状	備 考
配合比	A液：B液=5：1	A液：各色 B液：無色透明
塗装方法	スプレー	—
標準塗布量	8~10g/尺 <sup>2</sup>	—
希釈率	A+B に対し、40~50%	セーフティーワルツ ポリウレタンシンナーで希釈
指触乾燥	10~15分	10g/尺 <sup>2</sup>
指圧乾燥	約1時間	10g/尺 <sup>2</sup>
可使用時間	約3時間	23℃ 40%希釈

※ 本データは品質を保証するものではありません。

### 3. 塗膜性能

項 目	条 件 等	結 果
湿 熱 性	沸騰水上に15分間放置	異常なし
耐衝撃性	デュポン 30cm×300g×1/2	異常なし
寒熱繰り返し	80℃×2時間 ⇄ -20℃×2時間	5サイクル変化なし
鉛筆硬度	JIS K-5600 三菱ユニ 使用（基材：鋼版）	2H※ ※ 下地の硬度等で塗膜硬度は変動します。
耐 酸 性	5%酢酸スポット 6時間後水洗	異常なし
耐アルカリ性	5%炭酸ナトリウム 6時間後水洗	異常なし

※ 本データは塗膜の性能を保証するものではありません。

（セーフティーワルツ エレガントカラー #2000 1/2）

#### 4. 使用上の注意

- ① 含水率 20%以下の材に塗装して下さい。
- ② 乾燥、塗り重ね時間は温度、湿度等の条件により異なります。  
また、塗布量、希釈等の塗装条件が変わりますと、色のブレに繋がりますのでご注意下さい。
- ③ 作業中は保護眼鏡、手袋、マスク等を使用し、換気をよく行って下さい。
- ④ A 液、B 液共になるべく 5°C以上の低温低湿条件下で保管して下さい。  
50°C以上での長期在庫はブツ等のトラブルの原因となります。
- ⑤ 配合比を遵守し、A 液、B 液、シンナーを重量比で計量、均一に攪拌後、  
塗装して下さい。
- ⑥ 使用時は 40~50%希釈して下さい。(原液使用は発泡の原因となります。)
- ⑦ 希釈はセーフティーワルツ ポリウレタンシンナーをお使い下さい。  
溶解性の低いシンナーや、余りに乾燥の速いシンナーをしまいますと、  
可使時間が短くなる、発泡しやすくなる等のトラブルの原因になります。
- ⑧ A 液はご使用前に良く振ってからお使い下さい。また、B 液は空気中の  
水分と反応します。使用後は必ず密栓し、保管して下さい。
- ⑨ 色替えの際は、十分にスプレー等の器具を洗浄し、コンタミネーションを  
生じないように注意して下さい。
- ⑩ 調合後の増粘には注意して下さい。増粘した塗料を塗装されますと  
塗料の艶が消えた状態になり、層間密着不良、クラック、物理的性能の  
低下等の塗装欠陥が生じます。
- ⑪ 塗料の廃液、洗い液は下水等に流さないで下さい。  
地方自治体の処分方法に従って処分して下さい。
- ⑫ その他塗料の取り扱いには SDS、缶の注意書き等をご参照下さい。
- ⑬ 本内容は、予告なく変更する事があります。予めご了承下さい。

(セーフティーワルツ エレガントカラー #2000 2/2)