



エレガントカラー #2000 NY

製品の特徴

エレガントカラー#2000NYは、隠蔽性の優れたレベリングが良い
無黄変タイプ2液型のポリウレタン樹脂塗料です。

- ① ;高外観・強塗膜:ウレタン樹脂特有の強靱な塗膜と優れた光沢、肉持ち感が得られます。
- ② ;PRTR 法対応:PRTR 化学物質排出把握管理促進法の規制対象となりません。
- ③ ;鉛、クロムフリー調色対応:鉛、クロムなどの重金属を含まない調色対応が可能です。

塗装仕様及び性状

項 目	条 件	23℃
配 合 比	A 液 : B 液	5:1
標 準 希 釈	SWポリウレタンシンナー	30~50%
指 触 乾 燥	10~11 g/(30 cm) ²	10~15 分
指 圧 乾 燥	10~11 g/(30 cm) ²	90~120 分
塗 装 回 数	エアスプレー	1~2 回

使用上のご注意

- ・ 塗布量、希釈、乾燥条件等、塗装条件が変わりますと、色のブレに繋がりますのでご注意ください。
- ・ 色替えの際は、十分にスプレー等の器具を洗浄し、色のコンタミネーションを生じないように注意下さい。
- ・ 調合後の増粘には注意下さい。増粘した塗料を塗装されますと、着色剤の艶が消えた状態になり、層間密着不良、及び、クラック、物性の低下を生じます。

塗膜性能

項 目	結 果	テ ス ト 条 件
耐 衝 撃 性	異常なし	デュポン 30 cm × 300 g × 1/2
湿 熱 試 験	異常なし	沸騰水上に 15 分放置
サイクル試験	異常なし	80 °C × 2 時間 ⇄ -20 °C × 2 時間 5 サイクル
耐 酸 性	異常なし	5 % 酢酸 スポット 6 時間後水洗
耐 アルカリ性	異常なし	10 % 炭酸ナトリウム " "
鉛 筆 硬 度	H	K-5600 三菱ユニ使用(下地:鋼板)