

環境対応型塗料でリニューアルしました

F☆☆☆☆認定

セーフティワルツ

# ジャストリーカラー

工業ライン施工に適した多彩なバリエーションに富んだ着色剤

※材種により色が異なることがあります。また、印刷のため多少色が異なります。



#301 ホワイト



#313 チャコールブラウン



#323 ダークアンバー



#303 イエロー



#315 アンバー



#329 スモークイエロー



#305 レッド



#317 ライトオーク



#331 ディープレッド



#309 マリンブルー



#319 レッドオーク



#333 ディープイエロー



#311 ブラック



#321 ウォルナット



#335 ディープブラック

# セーフティワルツ ジャストリーカラー

## Safety Waltz Justly Color

時代は、木の持つ“ぬくもり”を優れたインテリアとして表現する事を求めています

### セーフティワルツ ジャストリーカラーが約束するもの

#### ぬくもりのある仕上がり

- 素材を生かしたソフトな仕上がりが得られます
- 導管を上品に生かす仕上げに効果的です

#### 自然な仕上がり

- 濃度による色合い(色相)の変化の心配がありません
- カラーイングに比べて柔らかな雰囲気表現できます

#### 使いやすさ

- 中間色を用いて簡単調色
- 色分かれもなく安定した発色
- 紫外線による変退色の心配不要

### 塗装工程例

#### ■ ラッカー仕上げ

塗装工程	使用塗料	SWジャストリーカラー 標準添加量	塗装方法	塗布量 g/尺 <sup>2</sup>
素地調整	#180ペーパー			
目止着色	SW ニューPGAワイピングベース (適宣) SW ウレタンリターダーNo.6 (適宣) SW ジャストリーカラー	10~50%	刷毛→拭き取り	2~4
中塗り	SW ラッカー型サンディング金剛 (適宣) SW #500ラッカーシンナー (適宣)		スプレー	10~12
研磨	#320ペーパー			
カラーイング	SW ラッカー型クリアー金剛 (適宣) 又はSW ラッカー型フラット金剛 各艶消し (適宣) SW #500ラッカーシンナー (適宣) SW ジャストリーカラー	3~5%	スプレー	2~4
上塗り	SW ラッカー型クリアー金剛 (適宣) 又はSW ラッカー型フラット金剛 各艶消し (適宣) SW #500ラッカーシンナー (適宣)		スプレー	8~10

#### ■ ウレタン仕上げ

塗装工程	使用塗料	SWジャストリーカラー 標準添加量	塗装方法	塗布量 g/尺 <sup>2</sup>
素地調整	#180ペーパー			
目止着色	SW 目止剤 EX-6 ベース (適宣) SW ウレタンリターダーNo.6 (適宣) SW ジャストリーカラー	10~30%	刷毛→拭き取り	2~4
中塗り	SW インテリアクラフト中塗り (配合比1:1) (適宣) SW ポリウレタンシンナー (適宣)		スプレー	10~12
研磨	#320ペーパー			
カラーイング	SW インテリアクラフト上塗り ハイクリアー (配合比1:1) (適宣) 又はSW インテリアクラフト上塗り 各艶消し (配合比1:1) (適宣) SW ポリウレタンシンナー (適宣) SW ジャストリーカラー	3~5%	スプレー	2~4
上塗り	SW インテリアクラフト上塗り ハイクリアー (配合比1:1) (適宣) 又はSW インテリアクラフト上塗り 各艶消し (配合比1:1) (適宣) SW ポリウレタンシンナー (適宣)		スプレー	8~10

※ SWはセーフティワルツの略です。

### 注意事項

- 本品をご使用の際は、缶をよく振ってからご使用ください。
- ステイン単体での着色の場合、シンナーによる希釈は100%以内とし、沈殿し易いため、適時攪拌しつつご使用ください。  
希釈剤としては、「ECパステルカラー #101ソフトバインダー」が適切です。
- 中間着色等の場合、必ず塗料に添加してください。  
ステインのみによる着色・塗装は、密着不良・縮み等のトラブルの原因となりますのでお控えください。
- 塗料に添加する場合、塗料に対しての10%以内を限度に添加してください。  
過剰添加した場合、密着不良等のトラブルの原因となりますのでお控えください。

色目 : 常備色 15色

荷姿 : 15kg 3.8kg 0.8kg

創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー



大谷塗料株式会社

本社・工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1番18号 電話 06(6976)0251(代) FAX 06(6971)4901

東京 042(974)3191 042(974)2888

九州 0964(22)1903 0964(22)1799 熊本工場 0964(22)4745 0964(22)4746

URL <http://www.otanipaint.com/>



■お問い合わせは