

～エレガントシステム～

エレガントカラー PU-C1

エレガントカラーは、カラーイング感覚で塗装できる、速乾性のエナメル着色剤です。

製品の特徴

- ① 乾燥が速く、しかも平滑性に優れている為、製品の手離れが良く、仕掛かり品の削減、作業効率のアップに繋がります。
- ② トルエン・キシレンフリータイプであり、かつ、顔料は鉛フリータイプの安全設計

使用方法

(25℃環境下、基本色：ホワイト性状記載)

項目	条件	
配合比	A液：B液	4：1
標準希釈	セーフティールツ専用シンナーを使用	40～60%希釈
粘度	25℃、50%希釈（専用シンナー使用）	10～11秒
指触乾燥	10～11g/尺 ²	10～15分
指圧乾燥	10～11g/尺 ²	60～70分
可使時間	50希釈（セーフティールツシンナー使用）	約4～5時間

使用上のご注意

- ・ 塗布量、希釈、乾燥条件等、塗装条件が変わりますと、色のブレに繋がりますのでご注意ください。
- ・ 色替えの際は、十分にスプレー等の器具を洗浄し、色のコンタミネーションを生じないように注意下さい。
- ・ エレガントカラー上に特に、UV塗料を塗装される場合、カラーの乾燥が不十分な状態、かつUV照射時に過剰な熱がかかりますと、上塗りに、クラック、縮み等の問題が生じる恐れがある為ご注意ください。
- ・ エレガントトップUV-T1との密着幅は、カラー塗装後4時間以内の為、それ以降にUVクリアー等塗装される場合は、エレガントメタルプライマーを塗装後、UVクリアーを塗装下さい。
- ・ 可使時間は厳守下さい。可使時間を越えた塗料を塗装されますと、着色剤の艶が消えた状態になり、層間密着不良、及び、クラック、物性の低下を生じます。