

フローリング・手摺の滑り止め効果

ソフトな感触 + 適度なスベリ止め 効果で
心地よい住建材作りをご提案いたします

pure style

特殊ウレタン塗料

セーフティーワルツ

ウレボンフラット ストッパー

塗膜が食品衛生法に適合*
小さなお子様が直接触れる場所でも安心

*食品器具及び容器包装(直接食品と接触する箇所)へのご使用は上記規格のみでは出来ません。
食品用途へのご検討の際は必ず当社までお問い合わせ下さい。

シックハウス対策 健康住宅仕様 F☆☆☆☆登録

ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等シックハウスに係わる
有機溶剤は配合していません。 F☆☆☆☆ 001111

塗膜の安全性

塗膜は食品衛生法に適合*する安全性がありますので
小さなお子様が直接触れたり、ペットが舐めても安心です。

ソフトな肌触り

従来のノンスリップ塗料における塗膜のざらつき感がなく
ソフトな肌触りのフローリングに仕上がります。

適度な滑り止め効果

適度な滑り止め効果でスリップによる転倒を防ぎます。



セーフティーワルツ

ウレボンフラット ストッパー

安全性を考えた適度なノンスリップ効果を有した塗膜

標準塗装工程

No.	塗装工程	使用塗料及び配合割合	塗装方法	回数	塗装条件 20℃、70%	
					塗付け量(kg/m ²)	乾燥時間
1	素地研磨	#240ペーパー				
2	中塗り	SWウレボンサンディング アタックMX A液 100 SWウレボンサンディング アタックMX B液 50 SW ポリウレタンシンナー 75	スプレー	2	0.10	4時間以上
3	塗面研磨	#400ペーパー				
4	上塗り	SWウレボンフラット ストッパー 各艶消し A液 80 SWウレボンフラット ストッパー B液 20 SW ポリウレタンシンナー 60~70	スプレー	1	0.08	一晚以上

プラスαの塗膜物性

	滑り止め効果(10円玉)
従来ウレタン塗装	滑る
 +α	
SWウレボンフラット ストッパー	滑りにくい

塗膜物性

項目	テスト条件	結果
密着性	ゴバン目(1mm)	100/100
耐衝撃性	デュボン 300g×50cm	異常なし
寒熱繰り返し	80℃×2時間⇄-20℃×2時間を1サイクル	6サイクル 異常なし
耐湿熱性	沸騰水上に15分放置	異常なし
耐アルコール性	60%エタノール 6時間スポット 水洗	変化なし
耐酸性	5%酢酸 6時間スポット 水洗	変化なし
耐アルカリ性	10%炭酸ナトリウム 6時間スポット 水洗	変化なし

(注)塗装後、7日間養生時の塗膜物性です

人も地球も元気に!



Make fine

創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー

大谷塗料株式会社

本社・工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1番18号 電話 06(6976)0251(代) FAX 06(6971)4901

東京 042(974)3191 042(974)2888

九州 0964(22)1903 0964(22)1799 熊本工場 0964(22)4745 0964(22)4746 認証工場

URL <https://otanipaint.com/>

■ お問い合わせは