

セーフティーワルツ ウレボンサンディング TGM

製品の特徴

セーフティーワルツ ウレボンサンディング TGM は、密着幅の向上を目的として商品化した下塗り用2液型ウレタン型塗料です。

またトルエン、キシレンなどを配合していないので、室内内装塗装、公共物件、内装壁材の新築、塗り替えに適します。

その他特長として、ぬか目の止まり、乾燥性、研磨がたやすく作業性が良いことが挙げられます。

塗装仕様及び性状

項 目	条 件	
配 合 比	配合比 A : B	2 : 1
標 準 希 釈	塗料 (A+B) に対し	50~70% スプレーの場合
原液粘度	ザンカップ No. 5 23℃	22 ± 2 秒
希釈粘度	IHSカップ (70%) 23℃	10 ± 1 秒
可使時間	70%希釈	3~4 時間
指 触 乾 燥	80 g/m ² 23℃	10 ± 2 分
指 圧 乾 燥	80 g/m ² 23℃	30 ± 3 分
標 準 塗 布 量		70~80 g/m ² スプレー塗装時
塗 り 回 数		1~2 回
研 磨 可 能 時 間	手研磨 #400	2 時間以上

希釈は専用のセーフティーワルツポリウレタンシンナーをご使用下さい。
塗装器具はアセトンまたは上記専用シンナーで洗浄して下さい。

使用上のご注意

○B液の使用後は必ず付属のフタで密栓して下さい。塗料が増粘したり、皮を張ったりします。塗布量は上記塗布量、および回数を厳守下さい。塗布量過多、塗り回数過多は乾燥の遅れの原因になります。

○A液は沈殿性の体質顔料が配合されています。使用前に必ず缶を逆さにして5~6回振って下さい。

○塗装中はもちろん。塗装後も換気を続けて下さい。