

Wood Like ウッドライク シリーズ


素材感を活かした仕上り、無塗装感覚の仕上りとして
「木材の味わいを活かす」塗料



**Wood Like
FX**

濃色材用

テーブル・カウンターなどの家具へ



**Wood Like
DX**

淡色材用

テーブル・カウンターなどの家具へ



**Wood Like
SG**

スギ・ヒノキ材用

建具・腰板などの建材へ

製品名	Wood Like FX ウッドライク	Wood Like DX ウッドライク	Wood Like SG ウッドライク
対応材	濃色材	淡色材	スギ・ヒノキ材
用途	家具 (テーブル、カウンター等)	家具 (テーブル、カウンター等)	建材 (建具、腰板等)
特徴	擦り傷等による 艶の変化が起こりにくい	擦り傷等による 艶の変化が起こりにくい	材・塗膜ヤケ防止
	しっとりとした触り心地		
配合比	4 : 1		
塗装工程	セーフティワルツ ハイブリットサンディング ↓ セーフティワルツ ウッドライクFX	セーフティワルツ ウレボンサンディングDC-7 ↓ セーフティワルツ ウッドライクDX	セーフティワルツ ウッドライクSG ↓ セーフティワルツ ウッドライクSG

Wood Like FX

ウッド

ライク

濃色材用

～テーブル・カウンターなどの家具へ～

ウッドライクFXの特長

素材感を活かした仕上がりとして、ウォルナット材等の材色が濃い材へ最適です。
また、擦り傷による艶の変化が起こりにくく、しっとりとした触り心地です。



写真提供：土井木工株式会社様

ウォルナット材等の濃色材へ最適

素材感を活かした仕上がり

擦り傷等による艶の変化が起こりにくい

しっとりとした触り心地

標準塗装工程

工程	濃色材(ウォルナット材等)	オープン仕上げ	塗布量 (g/m ²)	塗装方法	乾燥時間 (20℃)
木地研磨	#180～#240ペーパー				
下塗り	セーフティワルツ	ハイブリットサンディング A液 100	60～80	スプレー	2時間
	セーフティワルツ	ハイブリットサンディング B液 100			
	セーフティワルツ	ポリウレタンシンナー 60			
研磨	#320～#400ペーパー				
上塗り	セーフティワルツ	ウッドライクFX A液 80	60～80	スプレー	24時間以上
	セーフティワルツ	ウッドライクFX B液 20			
	セーフティワルツ	ポリウレタンシンナー 60			

Wood Like DX

ウッド

ライク

淡色材用

～テーブル・カウンターなどの家具へ～

ウッドライクDXの特長

無塗装感覚の仕上がりとして、オーク材等の材色が淡い材へ最適です。
また、擦り傷による艶の変化が起こりにくく、統一感のある仕上げが可能です。



オーク材等の淡色材へ最適

無塗装感覚の仕上がり

擦り傷等による艶の変化が起こりにくい

標準塗装工程

工 程	淡色材(オーク材等) オープン仕上げ		塗 布 量 (g/m ²)	塗 装 方 法	乾 燥 時 間 (20℃)
木 地 研 磨	#180～#240ペーパー				
下 塗 り	セーフティールツ ウレボンサンディングDC-7 A液 100 セーフティールツ ウレボンサンディングDC-7 B液 50 セーフティールツ ポリウレタンシンナー 60		60～80	スプレー	4時間以上
研 磨	#320～#400ペーパー				
上 塗 り	セーフティールツ ウッドライクDX A液 80 セーフティールツ ウッドライクDX B液 20 セーフティールツ ポリウレタンシンナー 80		60～80	スプレー	24時間以上

Wood Like SG

ウッド ライク

スギ・ヒノキ材用
～建具・腰板などの**建材**へ～

ウッドライクSGの特長

無塗装感覚の仕上がりとして、スギ・ヒノキ材等の材色が白い材へ最適です。
また、汚れ・手垢等から木材を保護し、太陽光等による材・塗膜のヤケを防止します。



スギ・ヒノキ等の材色が白い材へ最適

無塗装感覚の仕上がり

材・塗膜ヤケ防止

標準塗装工程

工 程	スギ・ヒノキ材 オープン仕上げ	塗 布 量 (g/m ²)	塗 装 方 法	乾 燥 時 間 (20℃)
木 地 研 磨	#240～#320ペーパー			
下 塗 り	セーフティワルツ ウッドライクSG A液 80 セーフティワルツ ウッドライクSG B液 20 セーフティワルツ ポリウレタンシンナー 50	60～80	スプレー	2時間以上
研 磨	#320～#400ペーパー			
上 塗 り	セーフティワルツ ウッドライクSG A液 80 セーフティワルツ ウッドライクSG B液 20 セーフティワルツ ポリウレタンシンナー 50	60～80	スプレー	24時間以上

創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー



大谷塗料株式会社

本社・工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1番18号 電話 06(6976)0251(代) FAX 06(6971)4901

東京 042(974)3191 042(974)2888 名古屋 052(793)4713 052(793)9654

九州 0964(22)1903 0964(22)1799 熊本工場 0964(22)4745 0964(22)4746

URL <http://www.otanipaint.com/>



■お問い合わせは