

公共建築工事標準仕様書 / 公共建築工事改修標準仕様書 対応

クリヤラッカー塗り (CL)

1. 適用範囲

工 事 名 :  
工事場所 :  
施工業者 :  
塗装業者 :  
特約店名 :

2. 材料

SW ウッドシーラー金剛 JIS K 5533 認証 SW ラッカー型サンディング金剛 JIS K 5533 認証  
SW ラッカー型クリヤー金剛 JIS K 5531 認証 SW ラッカー型フラット金剛 F☆☆☆☆ O01319

3. 施工部位

内装木部

4. 工程

| 工程     |               | 種別    |     | 塗料その他                                            |                  | 塗付け量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 乾燥時間<br>(23℃) |
|--------|---------------|-------|-----|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|        |               | A 種   | B 種 | 規格番号                                             | 製品名              |                              |               |
| 素地ごしらえ |               | ○(注)1 |     | 新設時：18.2.2 による、改修時：7.2.2 による                     |                  | —                            | —             |
| 1      | 目止め着色<br>(注)2 | ○     | —   | 合成樹脂目止め剤 及び<br>溶剤形着色剤（溶剤形ステイン）又は油性染料着色剤（オイルステイン） |                  | 適宜                           | 1 時間以上        |
| 2      | ふき取り          | ○     | —   | 全面白木綿布片でふき取る。                                    |                  | —                            |               |
| 3      | 下塗り           | ○     | ○   | JIS K 5533                                       | SW ウッドシーラー金剛     | 0.10                         | 1 時間以上        |
| 4      | 中塗り           | ○     | ○   | JIS K 5533                                       | SW ラッカー型サンディング金剛 | 0.10                         | 1 時間以上        |
| 5      | 研磨紙ずり         | ○     | ○   | 研磨紙 P220～240                                     |                  | —                            | —             |
| 6      | 上塗り<br>(1 回目) | ○     | ○   | JIS K 5531                                       | SW ラッカー型クリヤー金剛   | 0.10                         | 2 時間以上        |
| 7      | 研磨紙ずり         | ○     | —   | 研磨紙 P240～320                                     |                  | —                            | —             |
| 8      | 上塗り<br>(2 回目) | ○     | —   | JIS K 5531                                       | SW ラッカー型クリヤー金剛   | 0.10                         | —             |

- (注) 1. 18.2.2 木部の素地ごしらえ、7.2.2 木部の下地調整の種別は、塗料その他の欄による。  
2. A 種の場合、工程 1 の着色の適用及び着色に用いる塗料の種類は、特記による。  
3. 改修時、新規に塗装を行う場合は、7.2.2 木部の下地調整に代えて、7.3.2 木部の素地ごしらえを行う。  
\* SW はセーフティーワルツ(トルエン・キシレンフリー)の略称です。

5. 注記

- 本仕様は、公共建築工事標準仕様書(令和 4 年度版)及び公共建築工事標準仕様書(平成 31 年度版)に基づいた仕様です。  
○着色の適用は特記（特別記載）によります。着色が必要な場合のみ適用して下さい。使用塗料や希釈等の詳細は別途、弊社へ相談して下さい。  
○改修時、既存塗膜があり、目止め工程を適用する場合は表 7.2.1 木部の下地調整の RA 種（既存塗膜の全面除去）を適用して下さい。また、改修時、既存塗膜が他種塗料の場合も表 7.2.1 木部の下地調整の RA 種（既存塗膜の全面除去）を適用して下さい。  
○公共建築工事標準仕様書(令和 4 年度版)は目止め工程と着色工程が別枠です。弊社仕様では別枠を推奨しません。その為、公共建築工事標準仕様書(平成 31 年度版)を参考に作製しています。  
○上記塗分量は公共建築工事標準仕様書(令和 4 年度版)のクリヤラッカー塗り (CL) の塗付け量です。  
(シンナーによる希釈は考慮していません)  
○SW ウッドシーラー金剛は原液でご使用下さい。SW ラッカー型サンディング金剛、SW ラッカー型クリヤー金剛、SW ラッカー型フラット金剛の希釈には、SW #500 ラッカーシンナーを使用して下さい。  
○乾燥・塗り重ね時間は、温度・湿度等の条件により異なります。5℃以下や多湿時の塗装は避けて下さい。  
○工程 3 と 4 の間隔が長くなる(24 時間以上)場合は研磨工程を入れて下さい。  
○艶消しの場合は上塗りを SW ラッカー型フラット金剛 各艶消を使用して下さい。(艶消は JIS 規格対象外です)  
○製品詳細は、製品カタログや SDS 等を参照して下さい。

以上 大谷塗料株式会社