

水性クリヤラッカー塗り(CL)

1. 適用範囲

工事名：
 工事場所：
 施工業者：
 塗装業者：
 特約店名：

2. 材料

水性 VATON-FX サンディングシーラー F☆☆☆☆ O01226
 水性 VATON-FX トップクリヤー（艶有、半艶、全艶消し） F☆☆☆☆ O01227

3. 施工部位

内装木部

4. 工程

工程	種別		塗料その他 製品名	塗付け量 (kg/m ²)	乾燥時間 (23℃)
	A種	B種			
素地ごしらえ	○		新設時：18.2.2による、改修時：7.2.2による	—	—
1 下塗り	○	○	水性 VATON-FX サンディングシーラー	0.08～0.10 (0.10)	4時間 以上
2 中塗り	○	—	水性 VATON-FX サンディングシーラー	0.08～0.10 (0.10)	4時間 以上
3 研磨紙ずり	○	○	研磨紙 P220～240	—	—
4 上塗り (1回目)	○	○	水性 VATON-FX トップクリヤー	0.08～0.10 (0.10)	16時間 以上
5 研磨紙ずり	○	—	研磨紙 P240～320	—	—
6 上塗り (2回目)	○	—	水性 VATON-FX トップクリヤー	0.08～0.10 (0.10)	16時間 以上
7 仕上げ塗り	○	○	水性 VATON-FX トップクリヤー	0.08～0.10 (0.09～0.10)	—

注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。

2. 種別は特記による。特記がなければ、B種(RB種)とする。

5. 注記

- 本仕様は、公共建築工事標準仕様書(平成 31 年度版)を参考とした仕様です。
- 塗付け量はメーカー推奨塗布量となります。本塗付け量でも塗膜物性に問題はございません。
- ()内塗布量は公共建築工事標準仕様書(平成 31 年度版)のクリヤラッカー塗りの塗付け量となります。
- 乾燥・塗り重ね時間は、温度・湿度等の条件により異なります。5℃以下や多湿時の塗装は避けて下さい。
- 水性 VATON-FX トップクリヤー及び水性 VATON-FX サンディングシーラーは基本的に原液使用です。希釈する場合は、水道水をご使用ください。
- 工程 1 と 2 及び工程 6 と 7 の間隔が長くなる(24 時間以上)場合は研磨工程を入れて下さい。
- 艶消し仕上げの場合は水性 VATON-FX トップクリヤー艶消しをご使用下さい。
- 不燃処理されている木材には水性塗料は避けて下さい。

以上 大谷塗料株式会社