

公共建築工事標準仕様書

オイルステイン+クリヤラッカー塗り(OS+CL)

1. 適用範囲

工事名：
 工事場所：
 施工業者：
 塗装業者：
 特約店名：

2. 材料

VATON-FX 各色 F☆☆☆☆ O01007 セーファイワルツ ラッカー型サンディング金剛 JIS K 5533 認証
 VATON-FX シーラー F☆☆☆☆ O01071 セーファイワルツ ラッカー型クリヤー金剛 JIS K 5531 認証
 セーファイワルツ ラッカー型フラット金剛 F☆☆☆☆ O01319

3. 施工部位

内装木部

4. 工程

工程	種別		塗料その他		塗付け量 (kg/m ²)	乾燥 時間 (23℃)
	A種	B種	規格番号	製品名		
素地ごしらえ	○		新設時：18.2.2による、改修時：7.2.2による		—	—
1	1回目塗り	VATON-FX 各色			0.03	16時間以上
2	ふき取り	全面白木綿布片でふき取る。			—	
3	2回目塗り	VATON-FX 各色			0.03	2時間以上
4	ふき取り	全面白木綿布片でふき取る。			—	
5	下塗り	○	○		VATON-FX シーラー (0.05)	2時間以上
6	中塗り	○	—	JIS K 5533	セーファイワルツ ラッカー型サンディング金剛	1時間以上
7	研磨紙ずり	○	○	研磨紙 P220~240		—
8	上塗り (1回目)	○	○	JIS K 5531	セーファイワルツ ラッカー型クリヤー金剛	2時間以上
9	研磨紙ずり	○	—	研磨紙 P240~320		—
10	上塗り (2回目)	○	—	JIS K 5531	セーファイワルツ ラッカー型クリヤー金剛	2時間以上
11	仕上げ塗り	○	○	JIS K 5531	セーファイワルツ ラッカー型クリヤー金剛	0.10(0.09)

- 注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。
 2. 種別は特記による。特記がなければ、B種(RB種)とする。
 3. 改修の場合は、()内塗布量とする(工程 11)。

5. 注記

- 本仕様は、公共建築工事標準仕様書(平成 31 年度版)のオイルステイン塗り及びクリヤラッカー塗りに基づいた仕様です
- 上記塗布量は公共建築工事標準仕様書(平成 31 年度版)のオイルステイン塗り及びクリヤラッカー塗りの塗付け量になります。工程 5()の数値はカタログ記載の弊社推奨値です。(シンナーによる希釈は考慮していません)
- VATON-FX、VATON-FX シーラーは原液でご使用下さい。その他セーファイワルツ ラッカー型サンディング金剛、ラッカー型クリヤー金剛、ラッカー型フラット金剛の希釈には、セーファイワルツ #500 ラッカーシンナーをご使用下さい。
- 乾燥・塗り重ね時間は、温度・湿度等の条件により異なります。5℃以下や多湿時の塗装は避けて下さい。
- 工程 5 と 6 及び工程 10 と 11 の間隔が長くなる(24 時間以上)場合は研磨工程を入れて下さい。
- 艶消しの場合は、上塗り・仕上げ塗りをセーファイワルツ ラッカー型フラット金剛をご使用下さい(艶消しは JIS 規格対象外です)