

## 公共建築工事標準仕様書

## オイルステイン+ウレタン樹脂ワニス塗り(OS+UC)

## 1. 適用範囲

工事名：

工事場所：

施工業者：

塗装業者：

特約店名：

## 2. 材料

VATON-FX 各色 F☆☆☆☆ O01007

VATON-FX フロアー（艶有り、半艶消、全艶消）F☆☆☆☆ O01009

## 3. 施工部位

内装木部

## 4. 工程

工程	種別		塗料その他		塗付け量 (kg/m <sup>2</sup> )	乾燥時間 (23℃)	
	A種	B種	規格番号	製品名			
素地ごしらえ	○		新設時：18.2.2による、改修時：7.2.2による		—	—	
1	1回目塗り	VATON-FX 各色			0.03	16時間以上	
2	ふき取り	全面白木綿布片でふき取る。			—		
3	2回目塗り	VATON-FX 各色			0.03	24時間以上	
4	ふき取り	全面白木綿布片でふき取る。			—		
5	下塗り	○	○	JASS18 M-301	VATON-FX フロアー 艶有り	0.05 (0.08~0.10)	16時間以上
6	研磨紙ずり	○	○	研磨紙 P240~320		—	—
7	中塗り	○	—	JASS18 M-301	VATON-FX フロアー 艶有り	0.05 (0.08~0.10)	16時間以上
8	研磨紙ずり	○	—	研磨紙 P240~320		—	—
9	上塗り	○	○	JASS18 M-301	VATON-FX フロアー 各艶	0.05 (0.08~0.10)	—

注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。

2. 種別は特記による。特記がなければ、B種(RB種)とする。

## 5. 注記

- 本仕様は、公共建築工事標準仕様書(平成31年度版)のオイルステイン塗り、ウレタン樹脂ワニス塗りに基づいた仕様です。
- 上記塗布量は公共建築工事標準仕様書(平成31年度版)のオイルステイン塗り、ウレタン樹脂ワニス塗りの塗付け量になります床面に塗装する場合、( )内の塗付け量を推奨致します。
- VATON-FXは原液でご使用下さい。VATON-FX フロアーは基本的に原液使用になりますが、希釈される場合は専用希釈液をご使用下さい。
- 乾燥・塗り重ね時間は、温度・湿度等の条件により異なります。5℃以下や多湿時の塗装は避けて下さい。
- 艶消し仕上げの場合はVATON-FX フロアー艶消しをご使用下さい。
- 艶消しについてはJASS18M-301の規格外です。(艶消し剤の影響で透明性の規格に抵触する為)

以上 大谷塗料株式会社