

公共建築工事標準仕様書

水性オイルステイン+ウレタン樹脂ワニス塗り(OS+UC)

1. 適用範囲

工事名：
 工事場所：
 施工業者：
 塗装業者：
 特約店名：

2. 材料

水性 VATON-FX 各色 F☆☆☆☆ O01222
 水性 VATON-FX フロアー（艶有り、半艶消、全艶消） F☆☆☆☆ O01228

3. 施工部位

内装木部

4. 工程

工程	種別		塗料その他 製品名	塗付け量(kg/ ㎡)	乾燥時間 (23℃)
	A種	B種			
素地ごしらえ	○		新設時：18.2.2による、改修時：7.2.2による	—	—
1	1回目塗り	水性 VATON-FX 各色		0.03	4時間以上
2	ふき取り	全面白木綿布片でふき取る。		—	
3	2回目塗り	水性 VATON-FX 各色		0.03	12時間以上
4	ふき取り	全面白木綿布片でふき取る。		—	
5	下塗り	○	○	水性 VATON-FX フロアー 艶有り 0.05 (0.08~0.10)	16時間以上
6	研磨紙ずり	○	○	研磨紙 P240~320	—
7	中塗り	○	—	水性 VATON-FX フロアー 艶有り 0.05 (0.08~0.10)	16時間以上
8	研磨紙ずり	○	—	研磨紙 P240~320	—
9	上塗り	○	○	水性 VATON-FX フロアー 各艶 0.05 (0.08~0.10)	—

注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。
 2. 種別は特記による。特記がなければ、B種(RB種)とする。

5. 注記

- 本仕様は、公共建築工事標準仕様書(平成 31 年度版)のオイルステイン塗り、ウレタン樹脂ワニス塗りに基づいた仕様です。
- 上記塗布量は公共建築工事標準仕様書(平成 31 年度版)のオイルステイン塗り、ウレタン樹脂ワニス塗りの塗付け量になります。床面に塗装する場合、()内の塗付け量を推奨致します。また、滑り止め性が必要な場合は艶有りを推奨致します。
- 水性 VATON-FX は原液でご使用下さい。水性 VATON-FX フロアーは基本的に原液使用です。
 希釈する場合は、水道水をご使用ください。
- 乾燥・塗り重ね時間は、温度・湿度等の条件により異なります。5℃以下や多湿時の塗装は避けて下さい。
- 艶消し仕上げの場合は水性 VATON-FX フロアー各艶消をご使用下さい。
- 不燃処理されている木材には水性塗料は避けて下さい。

以上 大谷塗料株式会社