

公共建築工事標準仕様書

ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)

1. 適用範囲

工 事 名 :
工事場所 :
施工業者 :
塗装業者 :
特約店名 :

2. 材料

VATON・FX フロアー（艶有り、半艶消、全艶消） F☆☆☆☆ O01009

3. 施工部位

内装木部

4. 工程

工程		種別		塗料その他		塗付け量 (kg/m ²)	乾燥時間 (23℃)
		A 種	B 種	規格番号	製品名		
素地ごしらえ		○		新設時：18.2.2 による、改修時：7.2.2 による		—	—
1	下塗り	○	○	JASS18 M-301	VATON-FX フロアー 艶有り	0.05 (0.08～0.10)	16 時間 以上
2	研磨紙ずり	○	○	研磨紙 P240～320		—	—
3	中塗り	○	—	JASS18 M-301	VATON-FX フロアー 艶有り	0.05 (0.08～0.10)	16 時間 以上
4	研磨紙ずり	○	—	研磨紙 P240～320		—	—
5	上塗り	○	○	JASS18 M-301	VATON-FX フロアー 各艶	0.05 (0.08～0.10)	—

注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。

2. 種別は特記による。特記がなければ、B 種(RB 種)とする。

5. 注記

- 本仕様は、公共建築工事標準仕様書(平成 31 年度版)に基づいた仕様です。
- 上記塗布量は公共建築工事標準仕様書(平成 31 年度版)のウレタン樹脂ワニス塗りの塗付け量になります。床面に塗装する場合、()内の塗付け量を推奨致します。また、滑り止め性が必要な場合は、艶有りを推奨致します。
- 乾燥・塗り重ね時間は、温度・湿度等の条件により異なります。5℃以下や多湿時の塗装は避けて下さい。
- VATON-FX フロアーは基本的に原液使用になりますが、希釈される場合は専用希釈液をご使用下さい。
- 艶消し仕上げの場合は VATON・FX フロアー各艶消をご使用下さい。
- 艶消しについては JASS18M-301 の規格外となります。(艶消し剤の影響で透明性の規格に抵触する為)

以上 大谷塗料株式会社