

公共建築工事標準仕様書

水性ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)

1. 適用範囲

工 事 名 :

工事場所 :

施工業者 :

塗装業者 :

特約店名 :

2. 材料

水性 VATON-FX フロアー（艶有り、半艶消、全艶消） F☆☆☆☆ O01228

3. 施工部位

内装木部

4. 工程

工程		種別		塗料その他 製品名	塗付け量 (kg/m ²)	乾燥時間 (23℃)
		A 種	B 種			
素地ごしらえ		○		新設時：18.2.2 による、改修時：7.2.2 による	—	—
1	下塗り	○	○	水性 VATON-FX フロアー 艶有り	0.05 (0.08~0.10)	16 時間以上
2	研磨紙ずり	○	○	研磨紙 P240~320	—	—
3	中塗り	○	—	水性 VATON-FX フロアー 艶有り	0.05 (0.08~0.10)	16 時間以上
4	研磨紙ずり	○	—	研磨紙 P240~320	—	—
5	上塗り	○	○	水性 VATON-FX フロアー 各艶	0.05 (0.08~0.10)	—

注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。

2. 種別は特記による。特記がなければ、B 種(RB 種)とする。

5. 注記

○本仕様は、公共建築工事標準仕様書(平成 31 年度版)のウレタン樹脂ワニス塗りに基づいた仕様です。

○上記塗布量は公共建築工事標準仕様書(平成 31 年度版)のウレタン樹脂ワニス塗りの塗付け量になります。

床面に塗装する場合、()内の塗付け量を推奨致します。また、滑り止め性が必要な場合は艶有りを推奨致します。

○水性 VATON-FX フロアーは基本的に原液使用になります。希釈する場合は、水道水をご使用下さい。

○乾燥・塗り重ね時間は、温度・湿度等の条件により異なります。5℃以下や多湿時の塗装は避けて下さい。

○艶消し仕上げの場合は水性 VATON-FX フロアー各艶消をご使用下さい。

○不燃処理されている木材には水性塗料は避けて下さい。

以上 大谷塗料株式会社