

公共建築工事標準仕様書

水性ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)

1. 適用範囲

工事名：

工事場所：

施工業者：

塗装業者：

特約店名：

2. 材料

水性 VATON-FX サンディングシーラー F☆☆☆☆ O01226

水性 VATON-FX トップクリヤー（艶有り、半艶消、全艶消） F☆☆☆☆ O01227

3. 施工部位

内装木部

4. 工程

工程	種別		塗料その他 製品名	塗付け量 (kg/m ²)	乾燥時間 (23℃)
	A種	B種			
素地ごしらえ	○		新設時：18.2.2による、改修時：7.2.2による	—	—
1 下塗り	○	○	水性 VATON-FX サンディングシーラー 又は水性 VATON-FX トップクリヤー	0.05	4 時間以上
2 研磨紙ずり	○	○	研磨紙 P240～320	—	—
3 中塗り	○	—	水性 VATON-FX サンディングシーラー 又は水性 VATON-FX トップクリヤー	0.05	16 時間以上
4 研磨紙ずり	○	—	研磨紙 P240～320	—	—
5 上塗り	○	○	水性 VATON-FX トップクリヤー	0.05	—

注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。

2. 種別は特記による。特記がなければ、B種(RB種)とする。

5. 注記

- 本仕様は、公共建築工事標準仕様書(平成 31 年度版)のウレタン樹脂ワニス塗りに基づいた仕様です。
- 上記塗布量は公共建築工事標準仕様書(平成 31 年度版)のウレタン樹脂ワニス塗りの塗付け量になります。
- 水性 VATON-FX トップクリヤー及び水性 VATON-FX サンディングシーラーは基本的に原液使用となります。
希釈する場合は、水道水をご使用ください。
- 乾燥・塗り重ね時間は、温度・湿度等の条件により異なります。5℃以下や多湿時の塗装は避けて下さい。
- 艶消し仕上げの場合は水性 VATON-FX トップクリヤー各艶消をご使用下さい。
- 不燃処理されている木材には水性塗料は避けて下さい。

以上 大谷塗料株式会社