

公共建築工事標準仕様書

水性木材保護塗料塗り(WP)

1. 適用範囲

工 事 名 :
工事場所 :
施工業者 :
塗装業者 :
特約店名 :

2. 材料

水性バトンプラス各色 ~JASS 18 M-307 適合

3. 施工部位

外装木部

4. 工程

工程	種別		塗料その他		塗付け量 (kg/m ²)	乾燥時間 (23℃)
	A 種	B 種	規格番号	製品名		
素地ごしらえ	○		新設時 : 18.2.2 による、改修時 : 7.2.2 による		—	—
1 下塗り	○	○	JASS 18 M-307	水性バトンプラス各色	0.06 (0.10)	4 時間 以上
2 上塗り (1 回目)	○	○	JASS 18 M-307	水性バトンプラス各色	0.06	12 時間 以上
3 上塗り (2 回目)	○		JASS 18 M-307	水性バトンプラス各色	0.04	—

- 注) 1. 素地ごしらえ種別は、塗料その他の欄による。
2. JASS 18 M-307 は、日本建築学会材料規格である。
3. 種別は特記による。特記がなければ、B 種(RB 種)とする。
4. 改修の場合、()内塗布量を適用する。

5. 注記

- 本仕様は、公共建築工事標準仕様書(平成 31 年度版)に基づいた仕様です。
- 上記塗布量は公共建築工事標準仕様書(平成 31 年度版)の木材保護塗料塗りの塗付け量になります。
- 乾燥・塗り重ね時間は、温度・湿度等の条件により異なります。5℃以下や多湿時の塗装は避けて下さい。
- 仕様したウエス等は自然発火の恐れがありますので、破棄するまで水に浸す等適切に処理して下さい。
- 「水性バトンプラス #5001+透明」単独での使用は避け下さい。顔料が配合されておりませんので、耐候性がございません。
- 製品詳細は、製品カタログご参照下さい。

以上 大谷塗料株式会社