

# 教室、ロッカー等の小面積の場所に

**F☆☆☆☆**  
一液湿気硬化型  
ウレタン塗料

セーフティワルツ ネオデラック  
**サンディングシーラー#012**



速乾性の為、作業効率を必要とする場面の下塗りに最適な  
一液湿気硬化型ウレタンサンディングシーラーです

無鉛でシックハウスに係るトルエン、キシレン等  
厚生労働省が規定している化学物質を配合していません

**塗膜が食品衛生法に適合**<sup>\*</sup>  
小さなお子様が直接触れる場所でも安心

**手早く**

一液型のため、現場での配合の手間が省けます。  
塗装後、約1時間すればペーパー掛けができ、上塗り作業  
ができます。

**美しく**

上塗り仕上げの肉持ち、なじみが良く、木地との密着性に  
優れているため、セーフティワルツネオデラック  
2020-FFのサンディングシーラーとして最適です。

**丈夫に**

二液型ウレタンに劣らない強い物性があり、木地の吸い  
込みをしっかり止めるので後日上塗りの目やせを防ぎ、  
丈夫で美しい仕上がができます。

粘 度	岩田カップ 20℃	13±2秒
乾燥時間	指触乾燥 20℃	10±2分
	硬化乾燥 20℃	約60分
希 釈	専用シンナー	0~10%

容量 16L、4L、1L

「標準塗装仕様」

No.	工 程	使 用 塗 料	塗 装 方 法	塗 装 条 件 15 ~ 30℃	
				塗 付 け 量	塗 り 重 ね 時 間
1	素 地 研 磨	#80~#180ペーパー			
2	下 塗 り	SWネオデラックサンディングシーラー#012	刷毛/ローラー	0.08kg~0.1kg/m <sup>2</sup>	1時間以上
3	研 磨	#240~#320ペーパー			
4	中 塗 り	SWネオデラック2020-FF 艶有り	刷毛/ローラー	0.08kg~0.1kg/m <sup>2</sup>	8時間以上
5	研 磨	#240~#320ペーパー			
6	上 塗 り	SWネオデラック2020-FF 艶有り/艶消し	刷毛/ローラー	0.08kg~0.1kg/m <sup>2</sup>	1日

## ご注意

- SWネオデラックサンディングシーラー#012は特に速乾性です。その日の内に必ず上塗りを行って下さい。日を置くと上塗りの密着が悪くなります。
- 本品は空気中の水分と反応し、硬化乾燥する湿気硬化型ウレタン塗料の為、使用毎に容器の蓋を密栓して下さい。開放状態で使用したり、一度使用した残液を元の容器に絶対に戻さないで下さい。使用できなくなります。
- 多少沈澱がありますので、ご使用の際には必ず良く振って下さい。
- 水性塗料(水性VATONフロアー)、油性塗料(パトンフロアー、ネオデラック1000A)の下塗りとしてはご使用できません。
- 使用後の刷毛、ローラー等は手早くウレタンシンナーで洗浄して下さい。放置すると固まります。

\*食品用器具及び容器包装(直接食品と接触する箇所)へのご使用は上記規格基準適合のみでは出来ません。  
食品用途へのご検討の際は必ず当社までお問い合わせ下さい。



人も地球も元気に!



創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー

**大谷塗料株式会社**

本社・工場 〒537-0021 大阪市東成区東本3丁目1番18号 電話 06(6976)0251(代) FAX 06(6971)4901  
東京 042(974)3191 042(974)2888 ISO14001HS09001  
九州 0964(22)1903 0964(22)1799 熊本工場 0964(22)4745 0964(22)4746 認 証 工 場  
URL <https://otanipaint.com/>

■ お問い合わせは