

## セーフティーワルツ 目止剤 EXP-6

環境対応型（トルエン・キシレンフリー）内装用 目止め剤

目詰り性（導管充填性）に優れたスタンダードな目止め剤です。

### 1. 特 長

- ① 厚生労働省が室内指針値を規定している13物質と鉛は配合していません。
- ② 目詰り性（導管充填力）が良く発泡、ピンホール、目落ちを防ぎます。
- ③ 1液タイプで沈澱も少なく繰返しの使用が出来、使い易いタイプです。

### 2. 使用方法

本製品に溶剤系着色剤「セーフティーワルツ ジャストリーカラー」等を添加し好みの色を出します。また使用前に攪拌機器等で良く攪拌して下さい。

#### ① 調合比率（目安）

セーフティーワルツ 目止剤 EXP-6	100
セーフティーワルツ ワイピング用シンナー又はリターダー	30～50
セーフティーワルツ ジャストリーカラー各色（適量）	10～20

刷毛等で塗布、ウエスでワイピングした後、拭き取って下さい。

#### ② シンナー希釈（目安）

塗装方法	希釈量	使用可能シンナー
刷毛塗り	30～50%	セーフティーワルツ ウレタンリターダーNo. 6、 セーフティーワルツ 強力ウレタンリターダーNo. 6、 セーフティーワルツ ワイピング用シンナー 各品番

### 3. 使用上の注意

- ① 含水率20%以下の材に塗装して下さい。
- ② 乾燥、塗り重ね時間は温度、湿度等の条件により異なります。  
乾燥の目安として、常温（23℃）で1時間以上必要です。
- ③ 作業中は保護眼鏡、手袋、マスク等を使用し、換気をよく行って下さい。
- ④ 本製品、シンナーを重量比で計量、均一に攪拌後、塗装して下さい。
- ⑤ 使用前に攪拌機器等で良く攪拌して下さい。100%以上希釈する場合は下部に沈殿する事があります。その場合は攪拌しながら使用して下さい。
- ⑥ 塗料の廃液、洗い液は下水等に流さないで下さい。  
地方自治体の処分方法に従って処分して下さい。
- ⑦ その他塗料の取り扱いにはSDS、缶の注意書き等をご参照下さい。
- ⑧ 本内容は、予告なく変更する事があります。予めご了承下さい。

（セーフティーワルツ 目止剤 EXP-6 1/1）