

# F☆☆☆☆ 1液油性エナメル塗料

## 油性用ラインカラー

標準色(8色)



#001 白



#101 赤



#201 黄赤



#301 黄




#401 青



#501 緑



#601 水色



#701 黒

(印刷のため実際の色とは多少異なります)

# F☆☆☆☆ 1液油性エナメル塗料 油性用ラインカラー

油性用ラインカラーは、体育館のライン用として  
低臭気・安全・着色力に優れた油性エナメル塗料です。

**低臭気・安全・作業性・乾燥性抜群**  
従来の物に比べ、特に臭気が少なく、安全、乾燥、作業性が向上しています。

## 特徴

- 作業環境** 油性塗料でありながら、臭気が少なく、現場作業に最適です
- 安全性** ●F☆☆☆☆取得(No.001359)●鉛及び、クロム化合物を不使用●学校環境衛生に基準(文部科学省)及び室内空気に関するガイドライン(厚生労働省)の指定溶剤を原料として不使用
- 作業性** 1液型塗料の為、可使時間がなく、乾燥、作業性に優れています

## 配合比と性状

項目	条件	性状
配合比		1液型
標準希釈	専用シンナー使用	0~5%
粘度	色によって異なります	
指触乾燥(20℃)	120μアプリケーション	25±5分
塗装間隔(20℃)	最短	12時間以上
	最長	3日以内
塗装器具	刷毛	

## 使用上の注意

- 塗料はご使用前に必ず、よくかき混ぜてご使用下さい。
- 低温下での塗装、ご使用は避けて頂くか、養生期間を十分にお取り下さい。
- 一度の厚塗りは、上塗り塗装時の色のニジミ及びチヂミ等の原因となる為、厚塗りは避けて下さい。
- 低温下での塗装の場合、養生テープは必ず上塗り塗装の前日には取るようにして下さい。当日の場合、ニジミを生じ易くなります。
- 希釈は専用シンナーをご使用下さい。(塗料用シンナーの場合、溶解力及び希釈の条件によってはハジキが生じる恐れがございます。)
- 養生テープの押さえは、専用の器具を用い、十分に押さえを行って下さい。(押さえが不十分な場合、塗料のニジミの原因となります)
- ライン塗料の硬化、密着には時間がかかる場合があります。カッター等で補修される場合は塗膜のはがれに注意して行って下さい。
- 塗料の付着したウエスや塗料カス、研磨粉等は廃棄するまで必ず水につけるか、又は都度焼却してください。自然発火する恐れがあります。
- 塗料の保管は冷暗所、子供の手の届かない所に保管下さい。(開封した塗料は、塗料表面に皮張りを生じ易く、開封後は速やかにご使用下さい)
- 火気のない局所排気装置を設けた所で使用し、取扱い中は皮膚等にふれないよう保護具をつけて下さい。

<p>創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー</p> <p> <b>大谷塗料株式会社</b></p> <p>本社・工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1番18号 電話 06(6976)0251(代) FAX 06(6971)4901          東京 042(974)3191 042(974)2888 名古屋 052(793)4713 052(793)9654          九州 0964(22)1903 0964(22)1799 熊本工場 0964(22)4745 0964(22)4746          URL <a href="http://www.otanipaint.com/">http://www.otanipaint.com/</a></p> <p></p>	<p>■お問い合わせは</p>
--	-----------------