

フローリング・手摺の滑り止め効果

ソフトな感触 + 適度なスベリ止め 効果で
心地よい住建材作りをご提案いたします

pure style



特殊ウレタン塗料 ウレボンフラット ストッパー

塗膜が食品衛生法に適合
小さなお子様が直接触れる場所でも安心

シックハウス対策 健康住宅仕様 F☆☆☆☆認定

ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等シックハウスに係わる
有機溶剤は配合していません。 F☆☆☆☆ 001111

塗膜の安全性

塗膜は食品衛生法に適合する安全性がありますので
小さなお子様が直接触れたり、ペットが舐めても安心です。

ソフトな肌触り

従来のノンスリップ塗料における塗膜のざらつき感がなく
ソフトな肌触りのフローリングに仕上がります。

適度な滑り止め効果

適度な滑り止め効果でスリップによる転倒を防ぎます。



高級木工塗料専門技術メーカー



大谷塗料株式会社

本社・工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1番18号
電話 06(6976)0254(代) FAX.06(6971)4901

東京 / 名古屋 / 九州 / 熊本工場 (ISO14001・ISO9001 認証工場)
ホームページアドレス <http://www.otanipaint.com/>



AW 603C

ウレボンフラット ストッパー


安全性を考えた適度なノンスリップ効果を有した塗膜

標準塗装工程

(気温20℃、湿度70%での乾燥条件)

工程	使用塗料	塗布量 g/尺 ²	塗装方法	乾燥時間
木地研磨	#240ペーパー			
中塗り	アタックEX	10g×2回	スプレー	4時間
塗面研磨	#400ペーパー			
上塗り	ウレボンフラット ストッパー	8g	スプレー	一晩以上

プラスαの塗膜物性

	滑り止め効果(10円玉)
従来ウレタン塗装	滑る
 +α	
ウレボンフラット ストッパー	滑りにくい

塗膜物性

項目	テスト条件	結果
密着性	ゴバン目(1mm)	100/100
耐衝撃性	デュボン 300g×50cm	異常なし
寒熱繰り返し	80℃×2時間⇄-20℃×2時間を1サイクル	6サイクル 異常なし
耐湿熱性	沸騰水上に15分放置	異常なし
耐アルコール性	60%エタノール 6時間スポット 水洗	変化なし
耐酸性	5%酢酸 6時間スポット 水洗	変化なし
耐アルカリ性	10%炭酸ナトリウム 6時間スポット 水洗	変化なし

(注)塗装後、7日間養生時の塗膜物性です

創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー



大谷塗料株式会社

本社・工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1番18号 電話 06(6976)0251(代) FAX 06(6971)4901

東京 042(974)3191 042(974)2888 名古屋 052(793)4713 052(793)9654
九州 0964(22)1903 0964(22)1799 熊本工場 0964(22)4745 0964(22)4746

URL <http://www.otanipaint.com/>



■お問い合わせは