

透明白ラックニス

内装用 ラックニス

セラックニス製品は、ラックカイガラムシの分泌する天然樹脂状物質を精製し出来たセラックゴムにアルコール系溶剤を配合した「速乾性酒精ニス」です。

1. 特 長

- ① 透明性に優れ、アルコール系溶剤のみに完溶し、多くの有機溶剤に抵抗力があります。
- ② 耐油性・密着性より合成樹脂塗料の下地、木材の節止塗料として使用出来ます。ヤニ止め効果大です。

2. 用 途

- ① 家具、その他木製品の透明仕上げ
- ② ラッカー等の吸込み止め。
- ③ オイルステインのにじみ止め。

3. 性 状

| 項 目 | 性 状 | 備 考 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 配合比 | なし (1液) | 微黄色透明 |
| 塗装方法 | 刷毛、スプレー | — |
| 標準塗布量 | 0.04kg/m ² | — |
| 希釈率 | 0~10% | ALソルベントで希釈 |
| 指触乾燥 | 5分 | 0.04kg/m ² |
| 指圧乾燥 | 1時間 30分 | 0.04kg/m ² |
| 乾燥時間 (塗り重ね時間) | 1時間 30分 | ラッカーサンディング、クリヤー速乾ニス |

※ 本データは品質を保証するものではありません。

4. 使用上の注意

- ① 含水率 20%以下の材に塗装して下さい。
- ② 乾燥、塗り重ね時間は温度、湿度等の条件により異なります。
- ③ 作業中は保護眼鏡、手袋、マスク等を使用し、換気をよく行って下さい。
- ④ なるべく 5℃以上の低温低湿条件下で保管して下さい。
50℃以上での長期在庫はブツ等のトラブルの原因となります。
また、セラックニス (酒精ニス) は長期間貯蔵すると変色不乾性になる事があります。一度開封した製品は速やかに使用して下さい。
- ⑤ 使用前に良く振ってからお使い下さい。
- ⑥ 塗料の廃液、洗い液は下水等に流さないで下さい。
地方自治体の処分方法に従って処分して下さい。
- ⑦ その他塗料の取り扱いには SDS、缶の注意書き等をご参照下さい。
- ⑧ 本内容は、予告なく変更する事があります。予めご了承下さい。

(透明白ラックニス 1/1)