F☆☆☆☆登録　オイルフィニッシュ塗料

安全性と工期が要求される室内木部住建材用オイル･ワックス調仕上げに

pure style

NEW

天然油脂性木材保護塗料

公共物件を始め、各分野で幅広くその安全性と使い易さをご評価頂いています
「木材保護着色剤VATON」の樹脂分を高めたオイルフィニッシュ型を開発いたしました。
F☆☆☆☆登録で、安心してご使用頂けます。

簡単な塗装で木目を活かした自然な仕上げが出来ます

VATON FX ナチュラルフィニッシュ → ウエスで拭き取り　～　8時間以上
（室温により異なります）

刷毛、スポンジ、モップ

安全･安心に

F☆☆☆☆登録塗料

シックハウス症候群への対応及び改正建築基準法に適合しています。

食品衛生法･食品、添加物等の規格基準に適合※1

塗膜は食品衛生法･食品、添加物等の規格基準※1に適合しています。

※1 食品器具及び容器包装（直接食品と接触する箇所）へのご使用は上記規格のみでは出来ません。
食品用途へのご検討の際は必ず当社までお問い合わせ下さい。

丈夫で綺麗、簡単に

美しい仕上がり

木の持つ「ぬくもり･やすらぎ」をいつまでも優しく保ちます。

木材保護作用

浸透性が良く、内部で硬化する為、木材のヤセ、狂いの防止等、
木材の耐久性を向上させる保護機能を持っています。

pure style

VATON^{FX} ナチュラルフィニッシュ

施工要領

【塗装上の注意点】

- 塗装前の木材の含水率は、15%以下に調整下さい。
  含水率が高くなるとVATONナチュラルフィニッシュの成分が浸透せず、色ムラ色落ち及び乾燥遅れの原因となります。
- VATONナチュラルフィニッシュは、希釈しないで原液のまま使用する様に設計しています。
  これを希釈すると、油脂量のバランスがくずれて吸い込みムラ等の原因になり、また、木材に対しても油脂量が不足する事になりますのでご注意下さい。
- 材の種類、温度差、塗布量過多によっては24時間でも乾燥しづらい場合が有ります。ウエスで拭き取って十分乾燥させて下さい。
- 塗膜物性は塗膜の乾燥が十分行われた後に発生します。
- VATONナチュラルフィニッシュは木目を生かす仕上がり感を提供する塗料ですので、木目を隠ぺいする様な塗装は行わないで下さい。

【取扱い･使用上の注意点】

- 塗装前に必ず試し塗りをして下さい。
- 乾燥した木材に塗装して下さい。
- 温度･湿度など気温条件や木材の種類などにより異なりますが、雨天の日や気温が4℃以下の時は塗装を避けて下さい。
- 塗膜の付いている塗装面にはVATONナチュラルフィニッシュは塗装出来ません。塗膜は必ず研磨等により取り除いて下さい。
- 塗料の付着したウエスや塗料カス、スプレーダスト等は破棄するまでは必ず水に浸けておいて下さい。酸化重合型のため、自然発火する恐れがあります。
- 使用後の刷毛等の後始末は、塗料シンナーをご使用下さい。
- 塗料の廃液、及び洗い液は、そのまま下水等に流さないで下さい。産業廃棄物として処理して下さい。
- 2度塗りする場合は、1度目を十分に乾燥させてから2度目を塗装して下さい。
- その他、容器に記載の注意事項をよくお読み下さい。

容量　：　13kg/3.3kg/0.8kg

人も地球も元気に!
Make fine
創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー
大谷塗料株式會社
本社･工場　〒537-0021　大阪市東成区東中本3丁目1番18号　電話 06(6976)0251(代)　FAX 06(6971)4901
東京　042(974)3191　042(974)2888
九州　0964(22)1903　0964(22)1799　熊本工場　0964(22)4745　0964(22)4746
ISO14001 ISO9001 認証工場
URL https:/otanipaint.com/

■ お問い合わせは