

# F☆☆☆☆適合 オイルフィニッシュ塗料

安全性と工期が要求される室内木部住建材用オイルワックス調仕上げに

NEW

## 天然油脂性木材保護塗料

pure style



公共物件を始め、各分野で幅広くその安全性と使い易さをご評価頂いています  
「木材保護着色剤VATON」の樹脂分を高めたオイルフィニッシュ型を開発いたしました。  
F☆☆☆☆に適合しますので、安心してご使用頂けます。

### 簡単な塗装で木目を活かした自然な仕上げが出来ます

**VATON<sup>FX</sup>**  
ナチュラルフィニッシュ

刷毛、スポンジ、モップ

→ ウェスで拭き取り ～ 8時間以上  
(室温により異なります)

#### 安全・安心に

##### F☆☆☆☆認定塗料

シックハウス症候群への対応及び改正建築基準法に適合しています。

##### 食品衛生法に合格

塗膜は、厚生省食品衛生法、食品添加物等、規格基準に適合しています。

#### 丈夫で綺麗、簡単に

##### 美しい仕上がり

木の持つ「ぬくもり・やすらぎ」をいつまでも優しく保ちます。

##### 木材保護作用

浸透性が良く、内部で硬化する為、木材のヤセ、狂いの防止等、  
木材の耐久性を向上させる保護機能を持っています。



高級木工塗料専門技術メーカー



大谷塗料株式会社

本社・工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1番18号  
電話06(6976)0251(代)FAX.06(6971)4901



東京 / 名古屋 / 福山 / 九州 / 熊本工場(ISO14001・ISO9001 認証工場)  
ホームページアドレス <http://www.otanipaint.com/>

pure style

## VATON<sup>FX</sup> ナチュラルフィニッシュ

### 施工要領

#### 【塗装上の注意点】

- 塗装前の木材の含水率は、15%以下に調整下さい。  
含水率が高くなるとVATONナチュラルフィニッシュの成分が浸透せず、色ムラ色落ち及び乾燥遅れの原因となります。
- VATONナチュラルフィニッシュは、希釈しないで原液のまま使用する様に設計しています。  
これを希釈すると、油脂量のバランスがくずれて吸い込みムラ等の原因になり、また、木材に対しても油脂量が不足する事になりますのでご注意下さい。
- 材の種類、温度差、塗布量過多によっては24時間でも乾燥しづらい場合が有ります。ウエスで拭き取って十分乾燥させて下さい。
- 塗膜物性は塗膜の乾燥が十分行われた後に発生します。
- VATONナチュラルフィニッシュは木目を生かす仕上がり感を提供する塗料ですので、木目を隠ぺいする様な塗装は行わないで下さい。

#### 【取扱い・使用上の注意点】

- 塗装前に必ず試し塗りをして下さい。
- 乾燥した木材に塗装して下さい。
- 温度・湿度など気温条件や木材の種類などにより異なりますが、雨天の日や気温が4℃以下の時は塗装を避けて下さい。
- 塗膜の付いている塗装面にはVATONナチュラルフィニッシュは塗装出来ません。塗膜は必ず研磨等により取り除いて下さい。
- 塗料の付着したウエスや塗料カス、スプレーダスト等は破棄するまでは必ず水に浸けておいて下さい。酸化重合型のため、自然発火する恐れがあります。
- 使用後の刷毛等の後始末は、塗料シンナーをご使用下さい。
- 塗料の廃液、及び洗い液は、そのまま下水等に流さないで下さい。産業廃棄物として処理して下さい。
- 2度塗りする場合は、1度目を十分に乾燥させてから2度目を塗装して下さい。
- その他、容器に記載の注意事項をよくお読み下さい。

容量 : 16L・4L

高級木工塗料専門技術メーカー



大谷塗料株式会社



■お問い合わせは

本社工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1番18号 電話06(6976)0251(代)FAX.06(6971)4901

東京 03(3853)1237 03(3853)1239 名古屋 052(793)4713 052(793)9654

福山 084(955)2249 084(955)2955 九州 0964(22)1903 0964(22)1799

熊本工場 0964(22)4745 0964(22)4746 URL <http://www.otanipaint.com/>