

## セーフティーワルツ ZDスクラム下塗り#130

環境対応型（トルエン・キシレンフリー）内装用 2液ウレタン塗料 下塗り（ウレタンシーラー）

目詰り性（導管充填性）と乾燥性に優れた下塗り塗料です。

### 1. 特 長

- ① 厚生労働省が室内指針値を規定している13物質と鉛は配合していません。
- ② 目詰り性（導管への充填力）が良く発泡、目落ちを防ぎます。
- ③ 2液ウレタン塗料 下塗りの中で乾燥性に優れています。

### 2. 性 状

項 目	性 状	備 考
配合比	A液：B液=1：1	A液 淡茶濁色、B液 淡黄色透明
塗装方法	スプレー	—
標準塗布量	8~10g/尺 <sup>2</sup>	—
希釈率	A+Bに対し、30~50%	セーフティーワルツ ポリウレタンシンナーで希釈
粘 度	15±1 秒	23°C、IHS カップ A+B 原液
	11 秒	23°C、IHS カップ A+B 30%希釈
	9.5 秒	23°C、IHS カップ A+B 50%希釈
可使用時間	約 3.5 時間	23°C 50%希釈
耐溶剤性	1 晩後、不溶（膨潤）	セーフティーワルツ ポリウレタンシンナー使用
乾燥時間（塗り重ね時間）	1 時間	2 液ウレタン塗料 下塗り、中塗り
	2 時間	ポリエステル塗料 中塗り（ノンワックスタイプ）

※ 本データは品質を保証するものではありません。

### 3. 塗装工程例（テーブル、ゴム材、セミクローズ仕上げ）

工程名	塗 料	配合比	塗装条件 23°C			乾燥時間
			塗布量 g/尺 <sup>2</sup>	塗装回数	塗装方法	
木地研磨	P180~P240 ペーパー					
目止め 着色	セーフティーワルツ ネオハイブリッドフィラーSPF セーフティーワルツ #150 ワイピングシンナー セーフティーワルツ ジャストリーカラー 各色	100 適宜 適宜	適宜	1	刷毛塗り 拭き取り	1 時間 以上
下塗り	セーフティーワルツ ZDスクラム下塗り#130 A液	100	8~10	1	スプレー	1 時間 以上
	セーフティーワルツ ZDスクラム下塗り#130 B液	100				
	セーフティーワルツ ポリウレタンシンナー	100				
塗膜研磨	P320 ペーパー					
中塗り	セーフティーワルツ ハイブリッドサンディング A液	100	8~10	1	スプレー	2 時間 以上
	セーフティーワルツ ハイブリッドサンディング B液	100				
	セーフティーワルツ ポリウレタンシンナー	40				
塗膜研磨	P320~P400 ペーパー					
上塗り	セーフティーワルツ ウレボンフラット ワングレード 各艶消 A液	80	7~9	1	スプレー	1 日 以上
	セーフティーワルツ ウレボンフラット ワングレード B液	20				
	セーフティーワルツ ポリウレタンシンナー	75				

（セーフティーワルツ ZDスクラム下塗り#130 1/2）

#### 4. 使用上の注意

- ① 含水率 20%以下の材に塗装して下さい。
- ② 乾燥、塗り重ね時間は温度、湿度等の条件により異なります。
- ③ 作業中は保護眼鏡、手袋、マスク等を使用し、換気をよく行って下さい。
- ④ 配合比を遵守し、A 液、B 液、シンナーを重量比で計量、均一に攪拌後、塗装して下さい。
- ⑤ 使用時には 30~50%の希釈をして下さい。  
(原液使用は発泡の原因になります。)
- ⑥ 希釈はセーフティーワルツ ポリウレタンシンナーをお使い下さい。  
溶解性の低いシンナーや、余りに乾燥の速いシンナーをしまいますと、  
可使時間が短くなる、発泡しやすくなる等のトラブルの原因になります。
- ⑦ ポリエステル塗料 中塗り (ノンワックスタイプ) の塗装可能時間は  
セーフティーワルツ ZDスクラム下塗り#130 塗装後 2~30 時間  
以内です。必ず研磨した上で、塗装して下さい。  
塗布量、材による吸込み等により塗装可能時間は変動します。
- ⑧ 本製品はワックスタイプのポリエステル塗料との密着性はございません。
- ⑨ 希釈はセーフティーワルツ ポリウレタンシンナーをお使い下さい。  
溶解性の低いシンナーや、余りに乾燥の速いシンナーをしまいますと、  
可使時間が短くなる、発泡しやすくなる等のトラブルの原因になります。
- ⑩ A 液はご使用前に良く振ってからお使い下さい。また、B 液は空気中の  
水分と反応します。使用後は必ず密栓し、保管して下さい。
- ⑪ 塗料の供給方式としてギアポンプ、ピストン式のブランジャーポンプは  
使用できません。ポンプが作動不良になります。ダイヤフラムポンプ、  
圧送を使用して下さい。
- ⑫ 塗料の廃液、洗い液は下水等に流さないで下さい。  
地方自治体の処分方法に従って処分して下さい。
- ⑬ その他塗料の取り扱いには SDS、缶の注意書き等をご参照下さい。
- ⑭ 本内容は、予告なく変更する事があります。予めご了承下さい。

(セーフティーワルツ ZDスクラム下塗り#130 2/2)