

No. _____

セーフティーワルツ
1液タイプ・2液タイプ
サインコート

木がホワイトボードに変身

オフィスに学校に会議室

メニューボード・子供部屋の壁

書いてもすぐ消せる！

1、塗料の性状・他

(20°C・60%)

項目	1液タイプ	2液タイプ
配合比	主剤のみ	4:1 (容量比)
希 釀	10%~30%	40%~50%
希 釀 剤	SWポリウレタンシンナー	SWポリウレタンシンナー
可 使 時 間	約4h	約4h
塗 布 量	1回60~80g/30m ² ×2回塗り	1回60~80g/30m ² ×2回塗り
指 觸 乾 燥	約20~30分	約11~15分
指 圧 乾 燥	約3h	約3h
養 生 期 間	1週間~10日間	1週間~10日間
容 量	1kg・4kg・16kg	1.25Lセット・5Lセット・20Lセット

ホワイトボード用マーカーを御使用下さい。

マーカーの種類によっては、跡が残る場合があります。
書き跡が残る場合はアルコール系溶剤クリーナーで拭き取り乾拭きを行って下さい。