

公共建築工事標準仕様書 / 公共建築工事改修標準仕様書 対応

ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)

1. 適用範囲

工事名：

工事場所：

施工業者：

塗装業者：

特約店名：

2. 材料

VATON^{FX} 各色 F☆☆☆☆ O01007VATON^{FX} フロアー（艶有り、半艶消、全艶消） F☆☆☆☆ O01009

3. 施工部位

内装木部

4. 工程

工程	種別		塗料その他 製品名	塗付け量 (kg/m ²) 1 液形	乾燥時間 (23℃)
	A 種	B 種			
素地ごしらえ	○(注)1		新設時：18.2.2による、改修時：7.2.2による	—	—
1 着色(注)2	○		VATON ^{FX} 各色	0.03	16 時間以上
2 ふき取り (注)2	○		全面白木綿布片でふき取る。	—	
3 下塗り	○	○	VATON ^{FX} フロアー 艶有り	0.05 (0.08~0.10)	16 時間以上
4 研磨紙ずり	○	○	研磨紙 P240~320	—	—
5 中塗り	○	—	VATON ^{FX} フロアー 艶有り	0.05 (0.08~0.10)	16 時間以上
6 研磨紙ずり	○	—	研磨紙 P240~320	—	—
7 上塗り	○	○	VATON ^{FX} フロアー 各艶	0.05 (0.08~0.10)	—

(注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。

2. 工程 1、工程 2 の適用及び着色に用いる塗料の種類は、特記による。

3. 改修時、新規に塗装を行う場合は、下地調整に代えて、素地ごしらえを 7.3.2 により行う。

5. 注記

○本仕様は、公共建築工事標準仕様書(令和 4 年度版)に基づいた仕様です。

○着色及びふき取り工程の適用は特記（特別記載）によります。着色が必要な場合のみ適用して下さい。

使用塗料等の詳細は別途、弊社へ相談して下さい。

○改修時、既存塗膜があり、着色工程を適用する場合は表 7.2.1 木部の下地調整の RA 種（既存塗膜の全面除去）を適用して下さい。

また、改修時、既存塗膜が他種塗料の場合も表 7.2.1 木部の下地調整の RA 種（既存塗膜の全面除去）を適用して下さい。

○上記塗布量は公共建築工事標準仕様書(令和 4 年度版)のウレタン樹脂ワニス塗りの塗付け量です。

床面に塗装する場合、()内の塗付け量を推奨します。また、滑り止めが必要な場合は、艶有りを推奨します。

○乾燥・塗り重ね時間は、温度・湿度等の条件により異なります。5℃以下や多湿時の塗装は避けて下さい。

○使用したウエス等は自然発火の恐れがありますので、破棄するまで水に浸す等適切に処理して下さい。

○VATON^{FX} は原液で使用して下さい。VATON^{FX} フロアーは基本的に原液使用になります。

希釈される場合は専用希釈液を使用して下さい。

○艶消仕上げの場合は VATON^{FX} フロアー半艶消または全艶消を使用して下さい。

○製品詳細は、製品カタログや SDS 等を参照して下さい。