

水性ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)

1. 適用範囲

工事名：
 工事場所：
 施工業者：
 塗装業者：
 特約店名：

2. 材料

水性 VATON^{FX} 各色 F☆☆☆☆ O01222
 水性 VATON^{FX} フロアー（艶有り、半艶消、全艶消）F☆☆☆☆ O01228

3. 施工部位

内装木部

4. 工程

工程	種別		塗料その他 製品名	塗付け量 (kg/m ²) 1 液形	乾燥時間 (23℃)
	A 種	B 種			
素地ごしらえ	○(注)1		新設時：18.2.2 による、改修時：7.2.2 による	—	—
1 着色 (注)3	○		水性 VATON ^{FX} 各色	0.03	4 時間以上
2 ふき取り (注)2	○		全面白木綿布片でふき取る。	—	
3 下塗り	○	○	水性 VATON ^{FX} フロアー 艶有り	0.05 (0.08~0.10)	16 時間以上
4 研磨紙ずり	○	○	研磨紙 P240~320	—	—
5 中塗り	○	—	水性 VATON ^{FX} フロアー 艶有り	0.05 (0.08~0.10)	16 時間以上
6 研磨紙ずり	○	—	研磨紙 P240~320	—	—
7 上塗り	○	○	水性 VATON ^{FX} フロアー 各艶	0.05 (0.08~0.10)	—

- (注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。
 2. 工程 1 の適用及び着色に用いる塗料の種類は、特記による。
 3. 改修時、新規に塗装を行う場合は、下地調整に代えて、素地ごしらえを 7.3.2 により行う。

5. 注記

- 本仕様は、公共建築工事標準仕様書(令和 4 年度版)に基づいた仕様です。
- 着色及びふき取り工程の適用は特記（特別記載）によります。着色が必要な場合のみ適用して下さい。
 使用塗料等の詳細は別途、弊社へ相談して下さい。
- 改修時、既存塗膜があり、着色工程を適用する場合は表 7.2.1 木部の下地調整の RA 種（既存塗膜の全面除去）を適用して下さい。また、改修時、既存塗膜が他種塗料の場合も表 7.2.1 木部の下地調整の RA 種（既存塗膜の全面除去）を適用して下さい。
- 上記塗布量は公共建築工事標準仕様書(令和 4 年度版)のウレタン樹脂ワニス塗りの塗付け量です。
 床面に塗装する場合、()内の塗付け量を推奨します。また、滑り止めが必要な場合は、艶有りを推奨致します。
- 乾燥・塗り重ね時間は、温度・湿度等の条件により異なります。5℃以下や多湿時の塗装は避けて下さい。
- 水性 VATON^{FX} は原液で使用して下さい。水性 VATON^{FX} フロアーは基本的に原液使用です。
 希釈する場合は、水道水を使用して下さい。
- 乾燥・塗り重ね時間は、温度・湿度等の条件により異なります。5℃以下や多湿時の塗装は避けて下さい。
- 艶消仕上げの場合は水性 VATON^{FX} フロアー 半艶消または全艶消を使用して下さい。
- 不燃処理されている木材には水性塗料は避けて下さい。
- 製品詳細は、製品カタログや SDS 等を参照して下さい。