

水性オイルステイン塗り(OS)

1. 適用範囲

工 事 名 :
工事場所 :
施工業者 :
塗装業者 :
特約店名 :

2. 材料

水性 VATON^{FX} 各色 F☆☆☆☆ O01222

3. 施工部位

内装木部

4. 工程

工程		塗料その他	塗付け量 (kg/m ²)	乾燥時間 (23℃)
素地ごしらえ		新設時：表 18.2.1 木部の素地ごしらえによる B 種 改修時：表 7.2.1 木部の下地調整の RB 種	—	—
1	1 回目塗り	水性 VATON ^{FX} 各色	0.03	4 時間以上
2	ふき取り	全面白木綿布片でふき取る。	—	
3	2 回目塗り	水性 VATON ^{FX} 各色	0.03	—
4	ふき取り	全面白木綿布片でふき取る。	—	

5. 注記

- 本仕様は、公共建築工事標準仕様書(平成 31 年度版)に基づいた仕様です。
- 上記塗布量は公共建築工事標準仕様書(平成 31 年度版)のオイルステイン塗りの塗付け量となります。
- 改修時、既存塗膜が水性オイルステイン塗り (OS) (または水性ステイン塗り) の塗替えの場合は
表 7.2.1 木部の下地調整の RB 種、新規に塗装行なう場合は表 7.3.1 木部の素地ごしらえの B 種を適用して下さい。
既存塗膜がある場合、表 7.2.1 木部の下地調整の RA 種 (既存塗膜の全面除去) 等を適用して下さい。
- 乾燥・塗り重ね時間は、温度・湿度等の条件により異なります。5℃以下や多湿時の塗装は避けて下さい。
- 使用したウエス等は自然発火の恐れがありますので、破棄するまで水に浸す等適切に処理して下さい。
- 不燃処理されている木材には水性塗料は避けて下さい。
- 製品詳細は、製品カタログや SDS 等を参照して下さい。

以上 大谷塗料株式会社