

水性ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)

1. 適用範囲

工事名：
 工事場所：
 施工業者：
 塗装業者：
 特約店名：

2. 材料

水性 **VATON^{FX}** 各色 F☆☆☆☆ O01222
 水性 **VATON^{FX}** サンディングシーラーNY F☆☆☆☆ O01226
 水性 **VATON^{FX}** トップクリヤー（艶有り、半艶消、全艶消） F☆☆☆☆ O01227

3. 施工部位

内装木部

4. 工程

工程	種別		塗料その他		塗付け量 (kg/m ²)	乾燥時間 (23℃)
	A種	B種	規格番号	製品名	1液形	
素地ごしらえ	○(注)1		新設時：18.2.2による、改修時：7.2.2による		—	—
1 着色(注)2	○		水性 VATON^{FX} 各色		0.03	4時間以上
2 ふき取り (注)2	○		全面白木綿布片でふき取る。		—	
3 下塗り	○	○	水性 VATON^{FX} サンディングシーラーNY または水性 VATON^{FX} トップクリヤー 艶有り		0.05	4時間以上 (16時間以上)
4 研磨紙ずり	○	○	研磨紙 P240~320		—	—
5 中塗り	○	—	水性 VATON^{FX} サンディングシーラーNY または水性 VATON^{FX} トップクリヤー 艶有り		0.05	4時間以上 (16時間以上)
6 研磨紙ずり	○	—	研磨紙 P240~320		—	—
7 上塗り	○	○	水性 VATON^{FX} トップクリヤー 各艶		0.05	—

- (注) 1. 18.2.2 木部の素地ごしらえ、7.2.2 木部の下地調整の種別は、塗料その他の欄による。
 2. 工程 1 の適用及び着色に用いる塗料の種類は、特記による。
 3. 改修時、新規に塗装を行う場合は、7.2.2 木部の下地調整に代えて、7.3.2 木部の素地ごしらえを行う。
 4. ()内乾燥時間は、水性 **VATON^{FX}** トップクリヤー使用時適用する。

5. 注記

- 本仕様は、公共建築工事標準仕様書(令和7年度版)に基づいた仕様です。
- 着色及びふき取り工程は特記(特別記載)です。着色が必要な場合のみ適用して下さい。使用塗料等の詳細は別途、弊社へ相談して下さい。
- 改修時、既存塗膜があり、着色工程を適用する場合は表 7.2.1 木部の下地調整の RA 種(既存塗膜の全面除去)を適用して下さい。
また、改修時、既存塗膜が他種塗料の場合も表 7.2.1 木部の下地調整の RA 種(既存塗膜の全面除去)を適用して下さい。
- 上記塗布量は公共建築工事標準仕様書(令和7年度版)のウレタン樹脂ワニス塗りの塗付け量です。この為、カタログの数値とは異なります。
- 乾燥・塗り重ね時間は、温度・湿度等の条件により異なります。5℃以下や多湿時の塗装は避けて下さい。
- 水性 **VATON^{FX}** は原液で使用して下さい。水性 **VATON^{FX}** サンディングシーラーNY、水性 **VATON^{FX}** トップクリヤーは基本的に原液使用です。
希釈する場合は、水道水を使用して下さい。
- 乾燥・塗り重ね時間は、温度・湿度等の条件により異なります。5℃以下や多湿時の塗装は避けて下さい。
- 使用したウエス等は自然発火の恐れがありますので、破棄するまで水に浸す等適切に処理して下さい。
- 艶消仕上げの場合は水性 **VATON^{FX}** トップクリヤー 半艶消または全艶消を使用して下さい。
- 不燃処理されている木材には水性塗料は避けて下さい。
- 製品詳細は、製品カタログや SDS 等を参照して下さい。