

## 公共建築工事標準仕様書

## オイルステイン+ウレタン樹脂ワニス塗り(OS+UC)

## 1. 適用範囲

工事名：  
 工事場所：  
 施工業者：  
 塗装業者：  
 特約店名：

## 2. 材料

VATON-FX 各色 F☆☆☆☆ O01007  
 VATON-FX シーラー F☆☆☆☆ O01071  
 VATON-FX トップクリヤー 艶有り F☆☆☆☆ O01008  
 VATON-FX フラット（半艶消、全艶消）F☆☆☆☆ O1008

## 3. 施工部位

内装木部

工程	種別		塗料その他		塗付け量 (kg/m <sup>2</sup> )	乾燥時間 (23℃)	
	A種	B種	規格番号	製品名			
素地ごしらえ	○		新設時：18.2.2による、改修時：7.2.2による		—	—	
1	1回目塗り	VATON-FX 各色		0.03	16時間以上		
2	ふき取り	全面白木綿布片でふき取る。		—			
3	2回目塗り	VATON-FX 各色		0.03	24時間以上 (2時間以上)		
4	ふき取り	全面白木綿布片でふき取る。		—			
5	下塗り	○	○	JASS18 M301	VATON-FX トップクリヤー 又は、VATON-FX シーラー	0.05	16時間以上 (2時間以上)
6	研磨紙ずり	○	○	研磨紙 P240~320		—	—
7	中塗り	○	—	JASS18 M301	VATON-FX トップクリヤー	0.05	16時間以上
8	研磨紙ずり	○	—	研磨紙 P240~320		—	—
9	上塗り	○	○	JASS18 M301	VATON-FX トップクリヤー 又は、VATON-FX フラット	0.05	—

## 4. 工程

- 注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。  
 2. 種別は特記による。特記がなければ、B種(RB種)とする。  
 3. 工程5でVATON-FXシーラーを用いる場合は、( )内乾燥時間とする。

## 5. 注記

- 本仕様は、公共建築工事標準仕様書(平成31年度版)のオイルステイン塗り、ウレタン樹脂ワニス塗りに基づき、大谷塗料(株)の塗料に置き換えた仕様です。
- 上記塗布量は公共建築工事標準仕様書(平成31年度版)のオイルステイン塗り、ウレタン樹脂ワニス塗りの塗付け量になります。
- VATON-FX、VATON-FXシーラーは原液でご使用下さい。VATON-FXトップクリヤー・フラットは基本的に原液使用になりますが、希釈される場合は専用希釈液をご使用下さい。
- 乾燥・塗り重ね時間は、温度・湿度等の条件により異なります。5℃以下や多湿時の塗装は避けて下さい。
- 艶消し仕上げの場合はVATON-FXフラット艶消しをご使用下さい。
- VATON-FXシーラー、VATON-FXフラットについてはJASS18M-301には適合致しません。