

公共建築工事標準仕様書

ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)

1. 適用範囲

工事名：

工事場所：

施工業者：

塗装業者：

特約店名：

2. 材料

VATON-FX トップクリヤー 艶有り F☆☆☆☆ O01008

VATON-FX フラット (半艶消、全艶消) F☆☆☆☆ O1008

3. 施工部位

内装木部

4. 工程

工程	種別		塗料その他		塗付け量 (kg/m ²)	乾燥時間 (23℃)
	A種	B種	規格番号	製品名		
素地ごしらえ	○		新設時：18.2.2による、改修時：7.2.2による		—	—
1 下塗り	○	○	JASS18 M-301	VATON-FX トップクリヤー	0.05	16時間 以上
2 研磨紙ずり	○	○	研磨紙 P240～320		—	—
3 中塗り	○	—	JASS18 M-301	VATON-FX トップクリヤー	0.05	16時間 以上
4 研磨紙ずり	○	—	研磨紙 P240～320		—	—
5 上塗り	○	○	JASS18 M-301	VATON-FX トップクリヤー 又は、VATON-FX フラット	0.05	—

注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。

2. 種別は特記による。特記がなければ、B種(RB種)とする。

5. 注記

○本仕様は、公共建築工事標準仕様書(平成31年度版)に基づいた仕様です。

○上記塗布量は公共建築工事標準仕様書(平成31年度版)のウレタン樹脂ワニス塗りの塗付け量になります。この為、カタログの数値とは異なります。

○乾燥・塗り重ね時間は、温度・湿度等の条件により異なります。5℃以下や多湿時の塗装は避けて下さい。

○VATON-FX トップクリヤーは基本的に原液使用になりますが、希釈される場合は専用希釈液をご使用下さい。

○艶消し仕上げの場合はVATON-FX フラットをご使用下さい。艶消しについてはJASS18M-301の規格外です。

(艶消し剤の影響で透明性の規格に抵触する為)

以上 大谷塗料株式会社