

公共建築工事標準仕様書

2 液型ウレタン樹脂ワニス塗り(2-UC)

1. 適用範囲

工事名:

工事場所:

施工業者:

塗装業者:

特約店名:

2. 材料

セーフティーワツ インテリアクラフト中塗り F☆☆☆☆ O01053

セーフティーワツ インテリアクラフト上塗り(艶有り,半艶消,全艶消) F☆☆☆☆ O01045

セーフティーワツ インテリアクラフト上塗り ハイクリヤー(艶有り) F☆☆☆☆ O01045

3. 施工部位

内装木部

4. 工程

工程	種別		塗料その他	塗付け量(kg/m ²)	乾燥時間 (23℃)
	A種	B種	製品名		
素地ごしらえ	○		新設時: 18.2.2による、改修時: 7.2.2による	—	—
1 下塗り	○	○	SW インテリアクラフト中塗り又は SW インテリアクラフト ハイクリヤー	0.06	*2時間 以上
2 研磨紙ずり	○	○	研磨紙 P240~320	—	—
3 中塗り	○	—	SW インテリアクラフト中塗り又は SW インテリアクラフト上塗り ハイクリヤー	0.06	*2時間 以上
4 研磨紙ずり	○	—	研磨紙 P240~320	—	—
5 上塗り	○	○	SW インテリアクラフト上塗り 各艶 SW インテリアクラフト上塗り ハイクリヤー	0.06	—

注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。

2. 種別は特記による。特記がなければ、B種(RB種)とする。

* インテリアクラフトハイクリヤーの乾燥時間は8時間以上を目安にしてください。

* SWはセーフティーワツ(トルエン・キシレンフリー)の略になります。

5. 注記

○本仕様は、公共建築工事標準仕様書(平成31年度版)に基づいた仕様です。

○上記塗布量は公共建築工事標準仕様書(平成31年度版)のウレタン樹脂ワニス塗り2液型の塗付け量になります。
(シンナーによる希釈は考慮していません)

○乾燥・塗り重ね時間は、温度・湿度等の条件により異なります。5℃以下や多湿時の塗装は避けて下さい。

○艶消し仕上げの場合はセーフティーワツ インテリアクラフト上塗り艶消しをご使用下さい。

以上 大谷塗料株式会社