

## 公共建築工事標準仕様書

## 水性 2 液型ウレタン樹脂ワニス塗り(2-UC)

## 1. 適用範囲

工事名：  
工事場所：  
施工業者：  
塗装業者：  
特約店名：

## 2. 材料

ソワード 2 液トップクリヤー（艶有り、半艶消、全艶消） F☆☆☆☆ O01425

## 3. 施工部位

内装木部

## 4. 工程

工程	種別		塗料その他 製品名	塗付け量 (kg/m <sup>2</sup> )	乾燥時間 (23℃)
	A 種	B 種			
素地ごしらえ	○		新設時：18.2.2 による、改修時：7.2.2 による	—	—
1 下塗り	○	○	ソワード 2 液トップクリヤー 艶有り	0.06	4 時間以上
2 研磨紙ずり	○	○	研磨紙 P240～320	—	—
3 中塗り	○	—	ソワード 2 液トップクリヤー 艶有り	0.06	4 時間以上
4 研磨紙ずり	○	—	研磨紙 P240～320	—	—
5 上塗り	○	○	ソワード 2 液トップクリヤー 各艶消	0.06	—

注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。

2. 種別は特記による。特記がなければ、B 種(RB 種)とする。

## 5. 注記

- 本仕様は、公共建築工事標準仕様書(平成 31 年度版)のウレタン樹脂ワニス塗り 2 液型に基づいた仕様です。
- 上記塗布量は公共建築工事標準仕様書(平成 31 年度版)のウレタン樹脂ワニス塗り 2 液型の塗付け量になります。
- 乾燥・塗り重ね時間は、温度・湿度等の条件により異なります。5℃以下や多湿時の塗装は避けて下さい。
- 艶消し仕上げの場合はソワード 2 液トップクリヤー各艶消をご使用下さい。
- ソワード 2 液トップクリヤーの希釈は水道水を使用し、0～10%の幅で行って下さい。
- 不燃処理されている木材には水性塗料は避けて下さい。

以上 大谷塗料株式会社