

公共建築工事標準仕様書 / 公共建築工事改修標準仕様書 対応

ステイン塗り (ST)

1. 適用範囲

工事名：
工事場所：
施工業者：
塗装業者：
特約店名：

2. 材料

VATON^{FX} 各色 F☆☆☆☆ O01007

3. 施工部位

内外装木部

4. 工程

工程	塗料その他		塗付け量 (kg/m ²)	乾燥時間 (23℃)
	規格番号	製品名		
素地ごしらえ	新設時：表 18.2.1 木部の素地ごしらえによる B 種 改修時：表 7.2.1 木部の下地調整の RB 種		—	—
1	着色	JASS 18 M-306 VATON ^{FX} 各色	内装：0.03 外装：0.06	16 時間以上
2	ふき取り	(内装のみ適宜) 全面白木綿布片でふき取る。	—	
3	着色むら直し	JASS 18 M-306 VATON ^{FX} 各色	内装：0.03 外装：0.06	—
4	ふき取り	(内装のみ適宜) 全面白木綿布片でふき取る。	—	

- (注) 1. 木部の素地ごしらえ、木部の下地調整の種別は、塗料その他の欄による。
2. JASS 18 M-306 は日本建築学会材料規格である。
3. 改修時、新規に塗装を行う場合は、木部の下地調整に代えて、木部の素地ごしらえを行う。

5. 注記

- 本仕様は、公共建築工事標準仕様書(令和 4 年度版)に基づいた仕様です。
- 改修時、既存塗膜がステイン塗り(またはオイルステイン塗り(OS))の塗替えの場合は表 7.2.1 木部の下地調整の RB 種、新規に塗装行なう場合は表 7.3.1 木部の素地ごしらえの B 種を適用して下さい。
既存塗膜がある場合、表 7.2.1 木部の下地調整の RA 種(既存塗膜の全面除去)等を適用して下さい。
- ステイン塗りに塗布量の記載はありません。上記塗布量は公共建築工事標準仕様書(平成 31 年度版)のオイルステイン塗り(OS)の塗付け量、公共建築工事標準仕様書(令和 4 年度版)木材保護塗料塗り(WP)の塗付け量です。
- 乾燥・塗り重ね時間は、温度・湿度等の条件により異なります。5℃以下や多湿時の塗装は避けて下さい。
- 使用したウエス等は自然発火の恐れがありますので、破棄するまで水に浸す等適切に処理して下さい。
- 外装に適用する場合、「VATON^{FX} #501 透明」の単独使用は避けて下さい。
顔料を配合していませんので、耐候性がありません。
- 製品詳細は、製品カタログや SDS 等を参照して下さい。

以上 大谷塗料株式会社