

## オイルステイン+ウレタン樹脂ワニス塗り(OS+UC)

## 1. 適用範囲

工事名：  
 工事場所：  
 施工業者：  
 塗装業者：  
 特約店名：

## 2. 材料

**VATON<sup>FX</sup>** 各色 F☆☆☆☆ O01007  
**VATON<sup>FX</sup>** シーラー F☆☆☆☆ O01071  
**VATON<sup>FX</sup>** トップクリヤー F☆☆☆☆ O01008  
**VATON<sup>FX</sup>** フラット（半艶消、全艶消） F☆☆☆☆ O01008

## 3. 施工部位

内装木部

## 4. 工程

工程	種別		塗料その他	塗付け量 (kg/m <sup>2</sup> )	乾燥時間 (23℃)	
	A種	B種				製品名
素地ごしらえ	○(注)1		新設時：18.2.2による、改修時：7.2.2による	—	—	
1	1回目塗り	<b>VATON<sup>FX</sup></b> 各色		0.03	16時間以上	
2	ふき取り	全面白木綿布片でふき取る。		—		
3	2回目塗り	<b>VATON<sup>FX</sup></b> 各色		0.03	24時間以上	
4	ふき取り	全面白木綿布片でふき取る。		—	(2時間以上)	
5	下塗り	○	○	<b>VATON<sup>FX</sup></b> トップクリヤー又は <b>VATON<sup>FX</sup></b> シーラー	0.05	16時間以上 (2時間以上)
6	研磨紙ずり	○	○	研磨紙 P240～320	—	—
7	中塗り	○	—	<b>VATON<sup>FX</sup></b> トップクリヤー	0.05	16時間以上
8	研磨紙ずり	○	—	研磨紙 P240～320	—	—
9	上塗り	○	○	<b>VATON<sup>FX</sup></b> トップクリヤー又は <b>VATON<sup>FX</sup></b> フラット 各艶消	0.05	—

- (注) 1. 18.2.2 木部の素地ごしらえ、7.2.2 木部の下地調整の種別は、塗料その他の欄による。  
 2. 改修時、新規に塗装を行う場合は、7.2.2 木部の下地調整に代えて、7.3.2 木部の素地ごしらえを行う。  
 3. 工程5で **VATON<sup>FX</sup>** シーラーを用いる場合は、( )内乾燥時間とする。

## 5. 注記

- 本仕様は、公共建築工事標準仕様書（平成31年度版）のオイルステイン塗り（OS）、公共建築工事標準仕様書（令和4年度版）ウレタン樹脂ワニス塗り（UC）に基づいた仕様です。
- 改修時、既存塗膜がある場合、表7.2.1 木部の下地調整のRA種（既存塗膜の全面除去）等を適用して下さい。
- 上記塗布量は公共建築工事標準仕様書（平成31年度版）のオイルステイン塗り（OS）、公共建築工事標準仕様書（令和4年度版）ウレタン樹脂ワニス塗り（UC）の塗付け量です。この為、カタログの数値とは異なります。
- VATON<sup>FX</sup>**、**VATON<sup>FX</sup>** シーラーは原液で使用して下さい。**VATON<sup>FX</sup>** トップクリヤー、**VATON<sup>FX</sup>** フラットは基本的に原液使用になります。希釈される場合は専用希釈液を使用して下さい。
- 乾燥・塗り重ね時間は、温度・湿度等の条件により異なります。5℃以下や多湿時の塗装は避けて下さい。
- 使用したウエス等は自然発火の恐れがありますので、破棄するまで水に浸す等適切に処理して下さい。
- 艶消し仕上げの場合は **VATON<sup>FX</sup>** フラット 半艶消または全艶消を使用して下さい。
- 製品詳細は、製品カタログやSDS等を参照して下さい。