

水性ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)

1. 適用範囲

工事名：
 工事場所：
 施工業者：
 塗装業者：
 特約店名：

2. 材料

水性インテリアステイン 各色 F☆☆☆☆ O01139
 ソワード2液トップクリヤー（艶有り、半艶消、全艶消、150%消） F☆☆☆☆ O01425

3. 施工部位

内装木部

4. 工程

| 工程 | 種別 | | 塗料その他 | 塗付け量(kg/m ²) | 乾燥時間 (23℃) |
|--------|--------------|----|----------------------------|--------------------------|---------------|
| | A種 | B種 | 製品名 | 2液形 | |
| 素地ごしらえ | ○(注)1 | | 新設時：18.2.2による、改修時：7.2.2による | — | — |
| 1 | 着色(注)2 | ○ | 水性インテリアステイン 各色 | 0.03 | 1時間以上 |
| 2 | ふき取り (注)2 | ○ | 必要に応じ、全面白木綿布片でふき取る。 | — | |
| 2 | 下塗り | ○ | ○ ソワード2液トップクリヤー 艶有り | 0.06 | 4時間以上 |
| 3 | 研磨紙ずり | ○ | ○ 研磨紙 P240～320 | — | — |
| 4 | 中塗り | ○ | — ソワード2液トップクリヤー 艶有り | 0.06 | 4時間以上 |
| 5 | 研磨紙ずり | ○ | — 研磨紙 P240～320 | — | — |
| 6 | 上塗り | ○ | ○ ソワード2液トップクリヤー 各艶 | 0.06 | — |

- (注) 1. 18.2.2 木部の素地ごしらえ、7.2.2 木部の下地調整の種別は、塗料その他の欄による。
 2. 工程1の適用及び着色に用いる塗料の種類は、特記による。
 3. 改修時、新規に塗装を行う場合は、7.2.2 木部の下地調整に代えて、7.3.2 木部の素地ごしらえを行う。

5. 注記

- 本仕様は、公共建築工事標準仕様書(令和4年度版)に基づいた仕様です。
- 着色及びふき取り工程の適用は特記(特別記載)によります。着色が必要な場合のみ適用して下さい。
 使用塗料等の詳細は別途、弊社へ相談して下さい。
- 改修時、既存塗膜があり、着色工程を適用する場合は表7.2.1 木部の下地調整のRA種(既存塗膜の全面除去)を適用して下さい。また、改修時、既存塗膜が他種塗料の場合も表7.2.1 木部の下地調整のRA種(既存塗膜の全面除去)を適用して下さい。
- 上記塗布量は公共建築工事標準仕様書(令和4年度版)のウレタン樹脂ワニス塗り(UC)の塗付け量です。
 この為、カタログの数値とは異なります。
- 水性インテリアステイン、ソワード2液トップクリヤーは基本的に原液使用です。希釈する場合は、水道水を使用して下さい。
- 乾燥・塗り重ね時間は、温度・湿度等の条件により異なります。5℃以下や多湿時の塗装は避けて下さい。
- 艶消仕上げの場合はソワード2液トップクリヤー 半艶消、全艶消、150%消を使用して下さい。
- 不燃処理されている木材には水性塗料は避けて下さい。
- 製品詳細は、製品カタログやSDS等を参照して下さい。

以上 大谷塗料株式会社