

水性ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)

1. 適用範囲

工事名：
 工事場所：
 施工業者：
 塗装業者：
 特約店名：

2. 材料

水性 V_ATON^{FX} 各色 F☆☆☆☆ O01222
 水性 V_ATON^{FX} フロアーNY (艶有り、半艶消、全艶消) F☆☆☆☆ O01228

3. 施工部位

内装木部

4. 工程

| 工程 | 種別 | | 塗料その他 製品名 | 塗付け量 (kg/m ²) 1 液形 | 乾燥時間 (23℃) |
|----------------|-------|-----|--|--------------------------------------|-----------------|
| | A 種 | B 種 | | | |
| 素地ごしらえ | ○(注)1 | | 新設時：18.2.2 による、改修時：7.2.2 による | — | — |
| 1 着色 (注)3 | ○ | | 水性 V _A TON ^{FX} 各色 | 0.03 | 24 時間以上 ※(注) |
| 2 ふき取り (注)2 | ○ | | 全面白木綿布片でふき取る。 | — | |
| 3 下塗り | ○ | ○ | 水性 V _A TON ^{FX} フロアーNY 艶有り | 0.05 (0.08~0.10) | 16 時間以上 |
| 4 研磨紙ずり | ○ | ○ | 研磨紙 P240~320 | — | — |
| 5 中塗り | ○ | — | 水性 V _A TON ^{FX} フロアーNY 艶有り | 0.05 (0.08~0.10) | 16 時間以上 |
| 6 研磨紙ずり | ○ | — | 研磨紙 P240~320 | — | — |
| 7 上塗り | ○ | ○ | 水性 V _A TON ^{FX} フロアーNY 各艶 | 0.05 (0.08~0.10) | — |

- (注) 1. 18.2.2 木部の素地ごしらえ、7.2.2 木部の下地調整の種別は、塗料その他の欄による。
 2. 工程 1 の適用及び着色に用いる塗料の種類は、特記による。
 3. 改修時、新規に塗装を行う場合は、7.2.2 木部の下地調整に代えて、7.3.2 木部の素地ごしらえを行う。

5. 注記

- 本仕様は、公共建築工事標準仕様書(令和 4 年度版)に基づいた仕様です。
- 着色及びふき取り工程の適用は特記(特別記載)によります。着色が必要な場合のみ適用して下さい。
 使用塗料等の詳細は別途、弊社へ相談して下さい。
- 改修時、既存塗膜があり、着色工程を適用する場合は表 7.2.1 木部の下地調整の RA 種(既存塗膜の全面除去)を適用して下さい。また、改修時、既存塗膜が他種塗料の場合も表 7.2.1 木部の下地調整の RA 種(既存塗膜の全面除去)を適用して下さい。
- 上記塗布量は公共建築工事標準仕様書(令和 4 年度版)のウレタン樹脂ワニス塗りの塗付け量です。
 床面に塗装する場合、()内の塗付け量を推奨します。また、滑り止めが必要な場合は、艶有りを推奨致します。
- 乾燥・塗り重ね時間は、温度・湿度等の条件により異なります。5℃以下や多湿時の塗装は避けて下さい。
- 水性 V_ATON^{FX} は原液で使用して下さい。水性 V_ATON^{FX} フロアーNY は基本的に原液使用です。
 希釈する場合は、水道水を使用して下さい。
- 乾燥・塗り重ね時間は、温度・湿度等の条件により異なります。5℃以下や多湿時の塗装は避けて下さい。
- 艶消仕上げの場合は水性 V_ATON^{FX} フロアーNY 半艶消または全艶消を使用して下さい。
- 水性 V_ATON^{FX} の乾燥が不十分だと、密着不良を誘発する恐れがありますので、塗装後は拭取りを推奨致します。
- 製品詳細は、製品カタログや SDS 等を参照して下さい。