

公共建築工事標準仕様書 / 公共建築工事改修標準仕様書 対応

ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)

1. 適用範囲

工事名：
 工事場所：
 施工業者：
 塗装業者：
 特約店名：

2. 材料

VATON^{FX} 各色 F☆☆☆☆ O01007
VATON^{FX} トップクリヤー F☆☆☆☆ O01008
VATON^{FX} フラット（半艶消、全艶消） F☆☆☆☆ O01008

3. 施工部位

内装木部

4. 工程

工程	種別		塗料その他 製品名	塗付け量 (kg/m ²) 1液形	乾燥時間 (23℃)
	A種	B種			
素地ごしらえ	○(注)1		新設時：18.2.2による、改修時：7.2.2による	—	—
1 着色(注)2	○		VATON^{FX} 各色	0.03	16時間以上
2 ふき取り (注)2	○		全面白木綿布片でふき取る。	—	
3 下塗り	○	○	VATON^{FX} トップクリヤー	0.05	16時間以上
4 研磨紙ずり	○	○	研磨紙 P240～320	—	—
5 中塗り	○	—	VATON^{FX} トップクリヤー	0.05	16時間以上
6 研磨紙ずり	○	—	研磨紙 P240～320	—	—
7 上塗り	○	○	VATON^{FX} トップクリヤー又は、 VATON^{FX} フラット	0.05	—

- (注) 1. 18.2.2 木部の素地ごしらえ、7.2.2 木部の下地調整の種別は、塗料その他の欄による。
 2. 工程1、工程2の適用及び着色に用いる塗料の種類は、特記による。
 3. 改修時、新規に塗装を行う場合は、7.2.2 木部の下地調整に代えて、7.3.2 木部の素地ごしらえを行う。

5. 注記

- 本仕様は、公共建築工事標準仕様書（令和4年度版）に基づいた仕様です。
- 着色及びふき取り工程の適用は特記（特別記載）によります。着色が必要な場合のみ適用して下さい。
 使用塗料等の詳細は別途、弊社へ相談して下さい。
- 改修時、既存塗膜があり、着色工程を適用する場合は表7.2.1 木部の下地調整のRA種（既存塗膜の全面除去）を適用して下さい。また、改修時、旧塗膜が他種塗料（ラッカー塗料等）の場合も表7.2.1 木部の下地調整のRA種（既存塗膜の全面除去）を適用して下さい。
- 上記塗布量は公共建築工事標準仕様書（令和4年度版）のウレタン樹脂ワニス塗り（UC）の塗付け量です。
 この為、カタログの数値とは異なります。
- 乾燥・塗り重ね時間は、温度・湿度等の条件により異なります。5℃以下や多湿時の塗装は避けて下さい。
- 使用したウエス等は自然発火の恐れがありますので、破棄するまで水に浸す等適切に処理して下さい。
- VATON^{FX}** は原液で使用して下さい。**VATON^{FX}** トップクリヤーは基本的に原液使用になります。
 希釈される場合は専用希釈液を使用して下さい。
- 艶消仕上げの場合は **VATON^{FX}** フラット半艶消または全艶消を使用して下さい。
- 製品詳細は、製品カタログやSDS等を参照して下さい。