

公共建築工事標準仕様書 / 公共建築工事改修標準仕様書 対応

ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)

1. 適用範囲

工事名:

工事場所:

施工業者:

塗装業者:

特約店名:

2. 材料

SW ジャストリーカラー 各色 F☆☆☆☆ O01010

SW インテリアクラフト中塗り F☆☆☆☆ O01053

SW インテリアクラフト上塗り (艶有り、半艶消、全艶消) F☆☆☆☆ O01045

SW インテリアクラフト上塗り ハイクリヤー (艶有り) F☆☆☆☆ O01045

3. 施工部位

内装木部

4. 工程

工程	種別		塗料その他 製品名	塗付け量 (kg/m ²) 2液形	乾燥時間 (23℃)
	A種	B種			
素地ごしらえ	○(注)1		新設時: 18.2.2による、改修時: 7.2.2による	—	—
1 着色(注)2	○		SW ジャストリーカラー 各色	0.03	1時間以上
2 ふき取り (注)2	○		全面白木綿布片でふき取る。	—	
3 下塗り	○	○	SW インテリアクラフト中塗り又は SW インテリアクラフト上塗り ハイクリヤー	0.06	*2時間以上
4 研磨紙ずり	○	○	研磨紙 P240~320	—	—
5 中塗り	○	—	SW インテリアクラフト中塗り又は SW インテリアクラフト上塗り ハイクリヤー	0.06	*2時間以上
6 研磨紙ずり	○	—	研磨紙 P240~320	—	—
7 上塗り	○	○	SW インテリアクラフト上塗り 各艶又は SW インテリアクラフト上塗り ハイクリヤー	0.06	—

(注) 1. 18.2.2 木部の素地ごしらえ、7.2.2 木部の下地調整の種別は、塗料その他の欄による。

2. 工程 1、工程 2 の適用及び着色に用いる塗料の種類は、特記による。

3. 改修時、新規に塗装を行う場合は、7.2.2 木部の下地調整に代えて、7.3.2 木部の素地ごしらえを行う。

*SW インテリアクラフト上塗り ハイクリヤーの乾燥時間は8時間以上を目安にしてください。

*SW はセーフティーワルツ(トルエン・キシレンフリー)の略称です。

5. 注記

○本仕様は、公共建築工事標準仕様書(令和4年度版)に基づいた仕様です。

○着色及びふき取り工程の適用は特記(特別記載)によります。着色が必要な場合のみ適用して下さい。
使用塗料や希釈等の詳細は別途、弊社へ相談して下さい。

○改修時、既存塗膜があり、着色工程を適用する場合は表 7.2.1 木部の下地調整の RA 種(既存塗膜の全面除去)を適用して下さい。また、改修時、既存塗膜が他種塗料の場合も表 7.2.1 木部の下地調整の RA 種(既存塗膜の全面除去)を適用して下さい。

○上記塗布量は公共建築工事標準仕様書(令和4年度版)のウレタン樹脂ワニス塗り(UC)の塗付け量です。
(シンナーによる希釈は考慮していません)この為、カタログの数値とは異なります。

○乾燥・塗り重ね時間は、温度・湿度等の条件により異なります。5℃以下や多湿時の塗装は避けて下さい。

○艶消し仕上げの場合はSW インテリアクラフト上塗り 半艶消または全艶消を使用して下さい。

○製品詳細は、製品カタログやSDS等を参照して下さい。

以上 大谷塗料株式会社